

Spárová šňůra

- > pod silikony, MS polymery, polyuretany
- > sedm velikostí průřezu
- > pro pružné spárování
- > interiér i exteriér



Popis produktu

Spárovací šňůra kruhového průřezu vyrobená z vysoce kvalitního polyetylenu s uzavřenou strukturou buněk. V interiéru i exteriéru k dokonalému a odbornému vyplnění spár všeho druhu, jež jsou následně těsněny pružnými spárovacími materiály.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
ROL	5	10

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení. Po neomezenou dobu.

Zpracování

Zpracování:

Spárovou šňůru vtlačte pomocí tupého nástroje do spáry, přitom dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchu šňůry, působením unikajících plynů z ještě nevyzrálé spárovací hmoty by mohlo dojít k nežádoucímu vzniku vzduchových bublin. K dosažení odborného vyplnění spáry je vkládání Spárové šňůry velmi potřebné, neboť spáry jsou obecně dimenzovány příliš hluboké. Vložení kruhové Spárové šňůry je vrstva nanesené těsnící hmoty uprostřed spáry menší než v oblasti styčných ploch. V případě dilatačního pohybu dochází v těsnící hmotě v této užší vrstvě k nejnižšímu odporu, přičemž se však protažení materiálu převážně uskutečňuje právě zde. Kromě toho díky kruhovému průřezu jsou styčné plochy spáry a těsnícího materiálu o něco nižejí, než uprostřed spáry. Také velikost styčných ploch se zvětší, což opět vede ke zvýšení bezpečnosti utěsnění. Ovšem poměr hloubky k šířce spáry nesmí být přehnaný. Platí empirický vzorec, že tloušťka vrstvy těsnícího materiálu se měří na nejužším místě profilu a musí být vždy menší než je celková šířka spáry.

Podklad

Vhodné podklady:

Podklad musí být nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Nerovnosti v podkladu, jako spáry ve zdivu, lunkry a kaverny v hloubce do 5mm vyrovnejte pomocí záškrabu. Hlubší nerovnosti vyrovnejte vhodnou reprofilační maltou. Podklad může být matně vlhký.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.