

Stěrka stříkaná Airless Durapid AS 30

- > pro airless aplikaci
- > připravena k použití
- > velmi efektivní



Popis produktu

Bílá pastovitá stěrková hmota připravená k okamžité aplikaci, s výbornou plnivostí, dobře brousitelná, filcovatelná za vlhka, bez obsahu emisí a rozpouštědel, difúzně otevřená, Speciálně k efektivní aplikaci běžnými airless přístroji, proto je vhodná ke stěrkování větších ploch.

V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému stěrkování (vrstva cca 1,5mm) a vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé nasákavé a tvarově stabilní stavební minerální podklady, jako jsou beton, pórobeton, cementové omítky, apod.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25kg / KE		24
25kg / KS		40

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Plochá stěrka, nerezové hladítko, airless zařízení.

Doporučené parametry airless:
průměr trysky 0,031" – 0,038"
pracovní tlak: cca 150 bar
optimální úhel nástřiku: 40 – 60°

Nářadí po použití omyjte vodou.

Nátěry

Zpracování:

Stěrku stříkanou Airless Durapid AS 30 nanášejte neředěnou nástřikem na připravený podklad zbavený prachu v maximální vrstvě 1,5 mm v jednom pracovním kroku. Po nastříkání se dá produkt ještě po dobu cca 20 minut strukturovat popřípadě uhladit plochou špachtlí. Vzhledem k výborné stabilitě a plnicí schopnosti materiálu nedochází při vrstvách do 0,7 mm k žádným propadům nebo stékání, takže při správném postupu stříkání v tomto případě odpadá ruční hlazení povrchu. V závislosti na charakteru podkladu jsou obvyklé 1 – 2 nánosy, dodržte maximální tloušťku vrstvy v jednom kroku tj. max. 1,5mm. Po zavadnutí povrchu (1 až 2 hodiny) lze povrch navlhčit a „zafilcovat“. Alternativou je lehké přebroušení po cca 8 – 12 hodinách po nástřiku.

Technické údaje

chemický základ
Spotřeba

Hodnota pH
Tloušťka vrstvy
Doba schnutí
Objemová hmotnost

akrylát
na vrstvu:
cca 1,5 kg/m² při celoplošném stěrkování,
cca 0,5 - 1 kg/m² bei strukturovaném stěrkování
cca 8,9
max. cca 1,5 mm v jednom kroku
po cca 8-12 hod. je plocha přepracovatelná, popř. brousitelná
cca 1,75 g/cm²

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)
podle EN 13963

Podklad

Vhodné podklady:

Cementové a vápenocementové omítky tř. Plc; PII; PIII
Cementové a vápenocementové omítky tř. PII a PIII
Sádrové a sádrovápenné omítky třídy P IV a P V
Konstrukční desky, SDK
Beton, pórobeton
Přesné zdivo
Soudržné stávající nátěry

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pro perfektní systém

Penetrace nasávkavých nebo pískujících podkladů: Základ hloubkový LF 14

50225, Stěrka stříkaná Airless Durapid AS 30, platné od: 29.03.2021, Bycek Martin, Strana 2

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Práškové stěrkové materiály je nutno po otevření originálního balení neprodleně zpracovat.
- Již tuhnoucí sádrové stěrky neředěte vodou. Před mícháním nového balení míchací nádobu vždy řádně vyčistěte.
- Před celoplošnou aplikací stěrky na betonový podklad nejprve v samostatném kroku vyplňte kaverny a lunkry. Zabráníte tak tvorbě bublin ve stěrce.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitěm, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.
- Zvýšená vlhkost v důsledku omítání stěn a pokládky potěrů v prostorách s již hotovými sádrovými stěrkami může vést k jejich bobtnání a odlupování.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Obecná doporučení pro hygienu a ochranu zdraví při práci:

- skladujte odděleně od potravin a krmiv
- znečištěný oděv ihned odložte
- při přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce
- zabraňte styku výrobku s pokožkou a očima

Ochrana dýchacích cest:

- filtr třídy P2

Ochrana rukou:

- noste pracovní rukavice. Materiál musí být nepropustný a odolný vůči v produktu obsaženým látkám.
- doporučujeme používat rukavice ze stabilního materiálu (např. nitril)
- kvalita ochranných pomůcek nezávisí jen na použitém materiálu, ale může se lišit výrobce od výrobce.

Ochrana očí:

- používejte vhodné ochranné brýle

Ochrana pokožky:

- noste vhodný pracovní oděv

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současně a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následně instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.