

Impregnační základ HL 250

- > odolný povětrnosti
- > rozpouštědlová báze
- > ochrana běžných i tropických dřevin



Popis produktu

Transparentní impregnace dřeva na bázi rozpouštědel. Hlubkově působící impregnační nátěr chrání dřevo před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Obsahuje konzervační prostředek proti modráni a plísním. Vhodný pro dřevěné povrchy v interiéru i exteriéru.

Balení

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
5 L / < BLE>	-	72 < BLE>
0.75 L / < BDO>	6	504 < BDO>

Skladování

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu 365 dní

Zpracování

Doporučený nástroj

Váleček, štětec. Nářadí po upotřebení očistěte nitroředidlem.

Zpracování

Nanášejte nátěrem, válečkováním nebo máčením. Nestříkejte!

Impregnační základ HL 250 před upotřebením důkladně promíchejte.

Dřevěné prvky v exteriéru vystavené vlivům povětrnosti (krovy, nosné dřevěné konstrukce) doporučujeme ošetřit 2 – 3x.

Při aplikaci na větší plochy v interiéru zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru.

Technické údaje

Chemický základ

Barva

Spotřeba

alkydová pryskyřice

transparentní

cca 80 - 100 ml/m² / nátěr

53500, Impregnační základ HL 250, platné od: 03.06.2024, Martin Býček, Strana 1

Nátěry

Ředění	žádné
Doba schnutí	nelepivý cca po 12 hodinách, přetíratelný cca po 18-24 hodinách.
Hustota	0,85 g/cm ³

Podklad

Vhodné podklady

Vlhkost dřeva max. 15 %. Dřevo bohaté na pryskyřici, zejména tropické dřevo, omyjte nitroředidlem. Při renovačním nátěru zkontrolujte, soudržnost a přídržnost původního nátěru. Staré, nesoudržné nátěry odstraňte, nepoškozené staré nátěry přebruste. Poškozená místa zbruste až na zdravé dřevo. Po broušení opět očistěte.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
- Balení opatrně otevřete a obsah řádně promíchejte
- Výrobky na vodní bázi jsou po zředění vodou omezeně skladovatelné, proto je doporučujeme zpracovat co nejdříve.
- Mezi jednotlivými aplikacemi obecně doporučujeme provést mezibrus.

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.
- Transparentní nátěry nepoužívejte obecně v místech vystavených UV záření
- Rozpouštědlové systémy produkují charakteristický zápach.
- V případě podkladů obsahujících změkčovadla se vždy ujistěte o snášenlivosti s aplikovanými produkty.
- Produkty na alkydové bázi po čase mohou žloutnout.
- U rozměrově stálých dřevěných prvků (okna, dveře) dbejte na odolnost nátěrů proti slepení.

Bezpečnostní pokyny

Specifické informace o produktu ohledně jeho složení, ochraně zdraví při zpracování a likvidaci obalu naleznete v bezpečnostním listě výrobku.

Ohraničení a omezení expozice/ Osobní ochranné pomůcky

Všeobecné ochranné a hygienické opatření:

- skladujte odděleně od potravin a krmiv
- kontaminovaný oděv svlékněte
- během přestávek a po skončení práce si důkladně umyjte ruce
- zabraňte kontaktu s očima a pokožkou

Ochrana dýchacích cest:

53500, Impregnační základ HL 250, platné od: 03.06.2024, Martin Býček, Strana 2

Nátěry

- při krátkodobé expozici používejte vhodný respirátor/ filtr
- při dlouhodobé expozici používejte vhodný dýchací přístroj

Ochrana rukou:

- ochranné rukavice
- materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči produktu/ obsaženým látkám.
- kvalita používaných materiálů pro výrobu rukavic se může lišit výrobce od výrobce. Doporučujeme dodržovat maximální dobu expozice udávanou výrobcem.

Ochrana očí:

- ochranné pracovní brýle

Ochrana pokožky:

- vhodný pracovní oděv

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.