

## Lepidlo na podlahoviny D 321

- > široká oblast použití
- > krátká doba odvětrání
- > lehce zpracovatelné
- > i pro podlahové vytápění



### Popis produktu

Lehce zpracovatelné velmi kvalitní bezzápachové disperzní lepidlo k lepení podlahovin do vlhkého lože. V interiéru k lepení PVC a CV podlahovin všeho druhu v pásích i dlaždicích, textilních podlahovin s hladkým, raženým nebo latexovaným rubem i podlahovin se syntetickým vrstveným rubem a rubem z PU pěny. Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
14kg KE		36

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

### Zpracování

#### Doporučený nástroj:

Zubová stěrka A1, A2, B1 nebo B2.

#### Zpracování:

Lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou celoplošně na podklad. Velikost zubů je závislá na druhu krytiny a charakteru jejího rubu. Podlahovinu položte cca 15 minut po nanesení lepidla do vlhkého lože a celoplošně zaválcujte. Doba pro pokládku včetně doby odvětrání je ohraničena cca 40 minutami. Zaválcování opakujte po krátké době zejména v místech švů a zakončení dílů podlahoviny.

Frézování a svařování švů provádějte nejdříve 24 hodin po nalepení, poté povrch znovu dobře převálcujte. Zatížení kolečkovým nábytkem je možné teprve po cca 48 hodinách.

#### Přehled doporučených stěrek:

PVC krytiny a krytiny s pěnovým rubem, pružné dlaždice: A1 nebo A2

textilní krytiny s rubem hladkým nebo rubem z PU pěny: A2

textilní krytiny s rubem latexovaným nebo rubem s raženým latexem: A1 nebo B2. Textilní krytiny se

syntetickým dvouvrstvým rubem: B1

### Technické údaje

Doba odvětrávání	cca 15 minut
Doba otevření	cca 30 – 40 minut
Konečná pevnost	po cca 72 hodinách
Spotřeba	cca 300 – 450 g/m <sup>2</sup> dle podkladu a typu podlahoviny
Teplota zpracování	optimálně +16°C až + 22 °C
Spec. hmotnost	cca 1,4 g/cm <sup>3</sup>

### Podklad

#### Vhodné podklady:

Nasákové, přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

### Pokyny pro produkt a zpracování

#### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

#### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

#### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

### Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).