

Podlahy

## Lepidlo – Fixace univerzální WL 720



- > aplikace pohodlně válečkem
- > minimální spotřeba
- > opět lehce odstranitelná
- > koberce i PVC

### Popis produktu

Fixační prostředek na podlahoviny, jednoduše a lehce zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel. V interiéru k celoplošné fixaci CV, PVC a textilních podlahovin s rovným pěnovým rubem a samonosných textilních dlaždic. Podlahovina je pevně zafixována, přitom je však vždy možné ji opět lehce odstranit. Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
5 kg KE		85
2,8kg KE		100
25 kg KE		12

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

### Zpracování

#### Doporučený nástroj:

Pěnový váleček, štětec.

#### Zpracování:

Pokládanou podlahovinu rozložte v prostoru, seřízněte zhruba do požadovaného rozměru a pokud je nutné, proveďte i řezy pro spojení ve švech. Polovinu podlahoviny smotejte zpět a na volnou polovinu plochy nanášejte pěnovým válečkem rovnoměrně a celoplošně fixaci. V rozích a podél stěn použijte menší váleček nebo štětec. Na savých podkladech a u podlahovin s rovným pěnovým rubem nechte fixaci cca 10 minut odvětrat. Na nesavých podkladech (starší podlahová krytina, difúzně uzavřené podklady) nechte fixaci odvětrat po dobu cca 10 až 30 minut, tedy do doby, než fixace ztransparentní. Poté položte podlahovinu na podklad a ihned celoplošně přitlačte a zaválčujte.

Při opětovném odstraňování krytiny stahujte pomalu krytinu od krajů směrem ke středu místnosti a pak teprve krytinu zcela odtrhněte. Případné zbytky rubu podlahoviny a samotné fixace změkčete teplou vodou s případným přídatkem mycího přípravku a po cca 15 minutách opláchněte. Postup v případě potřeby opakujte.

63070, Lepidlo – Fixace univerzální WL 720, platné od: 26.02.2021, Bycek Martin, Strana 1

## Technické údaje

Doba odvětrávání	cca 20 – 60 minut
Barva	nažloutlá bílá
Spotřeba	cca 100 – 150 g/m <sup>2</sup> dle podkladu a typu podlahoviny
Spec. hmotnost	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>

## Osvědčení

### Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

DIBt

## Podklad

### Vhodné podklady:

Nasákavé, přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. &nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).