

Podlahy

Lak UNI IS 75

- > jednosložkový
- > snadné zpracování
- > minimalizuje zaklížení spár



Popis produktu

Univerzálně použitelný jednosložkový rozpouštědlový parketový lak na bázi oleje a syntetické pryskyřice. K lakování všech parketových a dřevěných podlah. Zejména pro průmyslovou mozaiku, neimpregnované dřevěné dlažby nebo prkna. Unisiegel IS 75 splňuje podmínky kluznosti dle DIN 18032 s minimálním rizikem zaklížení spár.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
BLE		30

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 18 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Lakovací váleček Mikro, nerezová stěrka.
Nářadí očistěte po použití terpentýnem.

Zpracování:

Před použitím dobře promíchejte. Na připravený podklad nanášejte válečkem nebo stěrkou v maximálně 2 pracovních krocích.

Pro obzvláště atraktivní vzhled doporučujeme mezi jednotlivými vrstvami po přibližně 15 až 18 hodinách mezibus.

Poznámka: Brusný prach s obsahem laku UNI IS 75 je samozápalný. Nebezpečí vzplanutí! Po dokončení broušení je nutné brusný prach namočit do vody a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!

Technické údaje

Pochůznost	cca po 12 hodinách
Spotřeba	1l laku vydá na cca 10 - 12 m ² / (váleček)
Konečná pevnost	cca po 8 - 10 dnech
Teplota zpracování	cca +15°C
Kluznost dle DIN 18032	0,56 - 0,59
GISCODE	KH1

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)

DIN 18032.

Glanzgrade Matt 20, Seidenmatt 50, Glänzend 80 nach DIN 67530 mit 60° Messkopf.

Podklad

Vhodné podklady:

Vhodné podklady:

jemně broušené dřevěné podlahy

surové parkety

fertigparkety (neošetřené)

Při použití na vyhřívané potěry, pružné podlahy a prkenné podlahy nesmí být spáry vyplněny dřevěným tmelem nebo plnivem.

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Pro perfektní systém

Systémové produkty:

Tmel na dřevo - pojivo LV 15, Základ univerzální LV 45

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

68035, Lak UNI IS 75, platné od: 05.03.2021, Bycek Martin, Strana 2

Podlahy

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodně šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.