

Základ univerzální LV 45

- > intenzivně zvýrazňuje barevnost
- > rychle přepracovatelný
- > vhodný na exotické dřeviny
- > přepracovatelný laky na vodní bázi
- > přepracovatelný rozpouštědlovými laky



Popis produktu

Základ univerzální LV 45 se skládá z roztoků vysoce kvalitních polymerů, které pronikají hluboko do dřeva. Vyniká rychlým schnutím, zintenzivňuje barvu dřeva a chrání jej před vniknutím škodlivých látek. Vytváří ideální povrch pro následné přepracování parketovými laky na bázi rozpouštědel a vody.

V interiéru jako základní nátěr pod všechny parketové laky na bázi rozpouštědel a vody. Ideální pro použití na exotických dřevinách.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
10 L / KKA		42

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Lakovací váleček Mikro, nerezová stěrka.

Zpracování:

Před použitím nádobu dobře protřepejte. Materiál nanášejte na připravený podklad do kříže. Při aplikaci válečkem postačuje jedna vrstva, při aplikaci stěrkou nanášejte dvakrát. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dokonalému roztažení na podklad. Bez ohledu na výběr následujících laků jsou nedokonalosti v základním laku vždy viditelné. U některých druhů dřeva (buk, jasan, javor, třešeň, ...) existuje riziko nerovnoměrného nasáknutí materiálu, tzv. „tvorba stínu“, při aplikaci stěrkou. Proto si před zpracováním ověřte u výrobce podlahy, že toto riziko nehrozí. V případě rizika vzniku stínu by měl být materiál zpracován válečkem. Po dostatečné době schnutí přibližně 1 - 2 hodiny (v závislosti na klimatu v místnosti) lze povrch natřít všemi parketovými laky MUREXIN (na bázi vody a na bázi rozpouštědel).

Doba schnutí při aplikaci na exotické dřeviny závisí na typu dřeviny a jeho složení. V případě následného nanášení vodních laků dodržte dobu schnutí 12 hodin.

68055, Základ univerzální LV 45, platné od: 05.03.2021, Bycek Martin, Strana 1

Podlahy

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.