




# Aqua gel základovací AV 30

( Aqua Gel AV 30)



- ✓ ideální podklad pod laky na vodní bázi
- ✓ základ i mezivrstva
- ✓ rychleschnoucí
- ✓ gelová konzistence



## Popis výrobku

Rychleschnoucí lehce zpracovatelný stěrkový základ a mezivrstva na vodní bázi gelové konzistence s výbornou plnivostí, splouvutváří brilantní optický vzhled následně nanášených laků **Murexin** na vodní bázi.

## Použití

V interiéru jako základní nátěr a mezivrstva pod laky na vodní bázi, s lehkým účinkem k zabránění slepení hran, pro všechny běžné dřevěné podlahové krytiny. Vhodný na podlahové vytápění.

## Balení a skladování

### Balení:

5 kg plastový kbelík                      85 kbelíků / 425 kg na paletě

### Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba (základ):	1 kg na cca 15 – 20 m <sup>2</sup>
Spotřeba (mezivrstva):	1 kg na cca 30 – 35 m <sup>2</sup>
Doba schnutí:	cca 1 – 2 hodiny
Přepracovatelný po:	cca 1 – 2 hodinách
Teplota zpracování:	min. +15°C

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Nerezová plochá stěrka.

### Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy.

Při základování silně nasáklých dřevin (buk, javor, jasan) vzniká nebezpečí vzniku tzv. stínů, v těchto případech doporučujeme použití **Murexin Aqua základu speciálního AV 20** nebo **Murexin Základu univerzálního LV 45**, nános válečkem.

Nevhodné použití na exotické dřeviny, doporučujeme **Murexin Základ univerzální LV 45**.

### Příprava podkladu:

Vytmelenou plochu jemně přebruste (zrnitost 100 / 120) a zbavte prachu.

### Zpracování:

Nádobu před upotřebením dobře promíchejte. **Aqua gel základovací AV 30** nanášejte jako základ na plochu v rovnoměrné vrstvě dvakrát do kříže špachtlí. Snažte se vyvarovat zbytečným nerovnostem způsobeným tahy stěrky a nárazům špachtle na podklad. Po odpovídajícím vyschnutí (po cca 1 – 2 hodinách) nanášejte některý z **Murexin** laků na vodní bázi. Zpravidla není mezi základem a první vrstvou nutný mezibrus.

Pokud aplikujete **Aqua gel základovací AV 30** jako mezivrstvu k vyrovnání nepatrných nerovností podkladu, stěrkujte 1 nebo 2 vrstvy, v závislosti na velikosti nerovností.

Nářadí bezprostředně po použití omyjte čistou vodou.

## Pro perfektní systém

**Aqua tmel na dřevo – pojivo AV 10**

**Tmel na dřevo – pojivo LV 15**, zejména při renovacích stávajících dřevěných podlah

**Murexin parketové laky na vodní bázi**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytko zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68010-00/01 Aqua gel základovací AV 30, 11.03.2009, jda, str. 2**