



# Aqua základ speciální AV 20

(Aqua Spezialgrund AV 20)

- ✓ nanášení válečkem i stěrkou
- ✓ pod všechny laky na vodní bázi
- ✓ výrazný hloubkový účinek
- ✓ omezuje zaklížení spár



## Popis výrobku

Základní lak na vodní bázi s vysokou vydatností a jednoduchým zpracováním, k nanášení válečkem nebo nerezovou stěrkou. Proniká hluboko do podkladu a vytváří tak ideální základ pro přepracování všemi laky Murexin na vodní bázi. Vyznačuje se výrazným omezením zaklížení spár dřevěných podlahových prvků. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva.

## Použití

V interiéru jako základní nátěr pod parketové laky na vodní bázi, na všechny běžné i problémové dřevěné podlahové krytiny, jakými jsou např. průmyslová mozaika nebo plovoucí podlahy.

## Balení a skladování

**Balení:**  
10 l plastový kanystr      42 kanystrů / 420 l na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba (1x váleček):	1 l na cca 10 – 12 m <sup>2</sup>
Spotřeba (1x stěrka):	1 l na cca 30 – 35 m <sup>2</sup>
Počet vrstev:	váleček 1x stěrka 2x
Doba schnutí (váleček):	cca 1 – 2 hodiny
Doba schnutí (stěrka):	cca 20 minut
Teplota zpracování:	min. +15°C

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Váleček pro vodní laky, štětec, nerezová plochá stěrka.

### Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy včetně průmyslové mozaiky a plouvoucí podlahy.

Na exotické dřeviny nepoužívejte, doporučujeme **Murexin Základ univerzální LV 45**.

### Příprava podkladu:

Vytmelenou plochu jemně přebruste (zrnitostí ~ 100/120) a zbavte prachu.

### Zpracování:

Nádobu před použitím důkladně protřepte. Nanášejte na plochu v rovnoměrné vrstvě buď dvakrát do kříže špachtlí nebo jedenkrát do kříže válečkem. Snažte se vyvarovat zbytečnému překrývání nátěru. U citlivých dřev jako jsou buk, jasan, javor nebo třešeň může dojít při nanášení stěrkou k nerovnoměrnému nánosu materiálu a tak ke vzniku tmavších míst – stínů. Proto v těchto případech použijte pouze způsob nanášení válečkem. Po odpovídajícím zaschnutí (po cca 1 – 2 hodinách) nanášejte některý z **Murexin** laků na vodní bázi.

Nářadí bezprostředně po použití omyjte čistou vodou.

## Pro perfektní systém

**Aqua Tmel na dřevo – pojivo AV 10**

**Tmel na dřevo – pojivo LV 15**, zejména při renovacích stávajících dřevěných podlah

**Murexin parketové laky na vodní bázi**

**Lakovací válec Micro**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68005-00/01 Aqua základ speciální AV 20, 18.03.2009, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)