



# Aqua základ uzavírací AV 50

(Aqua Exotengrund Sperrgrund AV 50)



- ✓ maximální jistota
- ✓ uzavírací účinek
- ✓ rychlé schnutí
- ✓ bez obsahu NMP a NEP



## Popis výrobku

Speciální vodní základní lak jen s nepatrným obsahem rozpouštědel určený k dokonalé izolaci organických látek obsažených ve dřevě. Velmi vydatný základní lak proniká hluboko do povrchu dřevěné podlahové krytiny a vytváří ideální podklad pro přelakování všemi Murexin laky na vodní bázi.

## Použití

V interiéru jako základní nátěr pod parketové laky na vodní bázi, speciálně na problémové dřevěné podlahové krytiny, které byly v minulosti ošetřovány oleji nebo vosky. Zejména však na exotické dřeviny s vysokým podílem organických látek, které by mohly negativně ovlivňovat další lakování. Vytváří přirozené neutrální zvýraznění struktury a textury dřeva. Vhodný na všechny běžné dřevěné podlahové prvky, také na problémové podlahy, jakými jsou např. průmyslová mozaika nebo plovoucí podlahy.

## Balení a skladování

**Balení:**  
5 l plastový kanystr      96 kanystrů / 480 l na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba (váleček):	1 l na cca 8 – 10 m <sup>2</sup> cca 110 – 120 ml/m <sup>2</sup>
Doba schnutí (váleček):	cca 1 – 2 hodiny
Přepřacování po:	cca 1 – 2 hodinách
Teplota zpracování:	min. +15°C

Nižší teplota a vyšší vzdušná vlhkost prostředí zpomalují schnutí, vyšší teplota a nižší vzdušná vlhkost schnutí urychlují.

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Váleček pro vodní laky. Nářadí ihned po použití omyjte čistou vodou.

### Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, vosků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy včetně průmyslové mozaiky a plovoucí podlahy.

### Příprava podkladu:

Vytmelenou plochu jemně přebruste (zrmitostí 100/120) a zbavte prachu.

### Zpracování:

Nádobu před použitím důkladně protřepte. Nanášejte na plochu Micro válečkem pro vodní laky pečlivě a v rovnoměrné vrstvě. Mějte na paměti, že přebytek nebo nedostatek materiálu na některém místě povrchu zůstává viditelný i po přelakování jakýmkoliv lakem.

Materiál nelze nanášet stěrkou, vždy použijte váleček.

Po dostatečném vyschnutí základního laku tj. po cca 1 až 2 hodinách (dle vlastností prostředí) lze povrch přelakovat kterýmkoliv vodním lakem Murexin.

## Pro perfektní systém

**Aqua Tmel na dřevo – pojivo AV 10**

**Tmel na dřevo – pojivo LV 15**, zejména při renovacích stávajících dřevěných podlah

**Murexin parketové laky na vodní bázi**

**Lakovací váleček Micro**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68007-01/01 Aqua základ uzavírací AV 50, 05.08.2013, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)