



Impregnace betonu NE 24

(Betonimprägnierung NE 24)

- ✓ leštitelná
- ✓ dlouhodobá ochrana povrchu
- ✓ paropropustná
- ✓ hydrofobní
- ✓ vytváří mokrý efekt



Popis výrobku

K použití připravená jednosložková transparentní rozpouštědlová impregnace na bázi oligomerních siloxanů s velmi dobrou odolností vůči alkáliím. Vytváří hydrofobní povrch odpuzující vodu a oleje, tak usnadňuje čištění a údržbu betonu. Vytvrzená impregnace je paropropustná a odolná UV záření. V závislosti na kvalitě a nasákavosti betonu vytváří mokrý vzhled.

Použití

Pro impregnaci minerálních povrchů, např. betonu, betonových potěrů, minerálních stěrek apod.

Balení a skladování

Balení:

10 l plechový kanystr 42 ks / 420 l na paletě

Skladování:

V suchu a chladu v uzavřeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	0,05 - 0,1 kg/m ² dle nasákavosti podkladu
Hustota:	cca 0,9 g/cm ³
Těkávé složky:	cca 30%
Sušina:	cca 70%
Hloubka průniku:	cca 10 mm dle kvality podkladu
Doba schnutí:	10 - 15 minut

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Štětec, váleček, airless stříkací zařízení, postřikovač (odolný rozpouštědlům), jednokotoučová podlahová bruska, bílý pad.

Podklad:

Musí být suchý (max. 4% hm.), nosný, zbavený prachu, nečistot a separujících vrstev. V případě aplikace na stávající starší betonové plochy doporučujeme v případě větších nerovností povrch přebrousit a prach vysát. Hloubka průniku je vyšší u suššího podkladu. Před aplikací je nutno přilehlé plochy chránit před znečištěním zakrytím.

Zpracování:

Impregnaci betonu NE 24 nanášejte nejlépe vhodným postřikovačem. Po nastříkání můžete pomocí popu rozprostřít materiál do rovnoměrné vrstvy. Menší plochy je možno natřít štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem. Při nanášení se nesmí tvořit louže.

Po cca 10 minutách lze povrch přešetřit do stejnoměrného lesku jednokotoučovou bruskou s bílým padem.

Na silně nasákových podkladech je zpravidla nutný vícenásobný nános přípravku.

Pro zpevnění starších méně soudržných povrchů použijte nejprve prostředek **Impregnace betonu IG 03**.

Po zaschnutí (cca 6 hodin) lze aplikovat výše popsáním způsobem **Impregnaci betonu NE 24**.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

38525-01/01 Impregnace betonu NE 24, 26.5.2015, jda, str. 2