



Kamenný koberec - kamenivo hrubé

(Marmorkiesel Colorit grob MG 24)



- ✓ světelně stálý
- ✓ přírodní barvy
- ✓ bez huminových znečištění



Popis výrobku

Přírodní surovina – mramorový barevný písek vícenásobně vymývaný, vysušený, zbavený huminových látek a jiných znečištění.

Použití

Jako plnivo pro **Murexin Kamenný koberec** s uplatněním v bytových prostorech, koupelnách, kuchyních, na chodbách, na schodištích, ve fitness a wellness prostorech, v kancelářích, na výstavních plochách, v restauracích, barech, na zahradních cestách, venkovních schodištích, v řemeslných dílnách, apod.

Balení a skladování

Balení:
25 kg pytel 40 pytlů na paletě / 1000 kg na paletě

Skladování:
V suchu v uzavřeném balení prakticky po neomezenou dobu.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sypná hmotnost: | 1,4 kg / dm ³ |
| Tvar zrna: | zaoblené hrany |
| Zrnitost: | 2,0 – 4,0 mm |
| Tloušťka vrstvy koberce: | 6 – 8 mm |
| Spotřeba: | 12 – 14 kg / m ² |
| Barva: | 13 kombinací barev |

Zkoušeno podle



Zpracování

Zpracování:

Po smíchání s **Murexin Kamenným kobercem – pojivem PU 1K** začněte ihned s nanášením směsi na připravený podklad – viz. technický list pojiva **PU 1K**.

Doba zpracovatelnosti je závislá na teplotě prostředí:

15°C cca 40 minut

20°C cca 20 minut

30°C cca 10 minut

Při aplikaci na kolmé nebo šikmé suché plochy můžete použít pastovité pojivo **Murexin Kamenný koberec – pojivo pro svislé plochy SP 15**.

Při aplikaci na svislé a šikmé plochy v exteriéru, které jsou vystaveny trvale vlhkosti, použijte jako pojivo **Kamenný koberec – pojivo PU 1K** doplněné **Přísadou tixotropizační SN 1K**.

Pro perfektní systém

Kamenný koberec – pojivo PU 1K

Kamenný koberec – pojivo pro svislé plochy SP 15

Přísada tixotropizační SN 1K

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

36805-00/01 Kamenný koberec – kamenivo hrubé , 21.04.2008, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz