



Lak matný Ultra M 88

(Mattlack Ultra M 88)



- ✓ **vysoce odolný proti obrusu**
- ✓ **silně matný vzhled**
- ✓ **jednoduchá údržba**



Popis výrobku

Ultramatný jednosložkový lak na PU-akrylové bázi. Vysoce odolný proti oděru a poškrábání.

Použití

V interiéru k lakování dřevěných podlah a parket. Vytváří tupě matný povrch s optikou olejovaných podlah.

Balení a skladování

Balení:
10 l plastový kanystr 42ks / 420kg/ pal.

Skladování:
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců. Chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba (1x váleček):	1 l na cca 10 – 12 m ²
Spotřeba (1x stěrka):	1 l na cca 30 – 35 m ²
Konečné vytvrzení:	cca 8 – 10 dní
Přepřacovatelný po:	cca 20 hodinách
Teplota zpracování:	min +15°C
Stupeň lesku:	tupě matný (< 10)
Zátěžová třída:	C (ÖNORM C 2354)

Zkoušeno podle

podle ÖNORM C 2354 – nejvyšší zátěž, třída C

podle DIN ISO EN 2813 (60°) – stupeň lesku:
tupě matný (ultramát) < 10



Zpracování

Doporučené nářadí:

Lakovací váleček, štětec, nerezová stěrka. Nářadí očistěte ihned po použití čistou vodou.

Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy a parkety a fertikparkety.

Příprava podkladu:

Po hrubém (zrnitost 40) a středním přebroušení (zrnitost 80) plochu vysajte a vytmelte **Tmelem na dřevo – pojivem LV 15** nebo **Aqua tmelem na dřevo – pojivem AV 10**, po zaschnutí jemně přebruste (100/120) a prach opět důkladně vysajte.

Zpracování:

Lak nechte dostatečně dlouho aklimatizovat na teplotu prostředí. Kanystr před použitím důkladně protřepejte.

Poté lak přelijte do čisté nádoby a nanášejte na podklad nerezovou stěrkou, resp. lakovacím válečkem.

Doporučené skladby:

Případně trhliny a prohlubně ve dřevě přetmelte vodním základem **AV 10**, resp. rozpouštědlovým **LV 15**. Nanášejte 1- 2x nerezovou stěrkou s odstupem cca 45 min. Základní vrstvu proveďte vodním základním lakem **AV 20** (1x válečkem), popř. rozpouštědlovým základním lakem **LV 45** (1-2x válečkem). Exotické dřeviny zakladujte přípravkem **AV 50**.

Lakování ultramatným lakem M88 provádějte alespoň ve dvou vrstvách. Před poslední vrstvou laku doporučujeme mezibrus (mřížka 120 nebo 150).

Další zpracování:

Prvotní ošetření povrchu je možné v době po 2 – 3 dnech v závislosti na teplotě prostředí. K počátečnímu a poté i pravidelnému ošetřování povrchu doporučujeme použití Murexin výrobků, tj. **Aqua Péče o parkety AP 20**, **Lesk na parkety LP 35**, **Čistič základní AP 10**.

Upozornění:

Pokud dojde v čase k prudkému poklesu vlhkosti dřevěné podlahy pod normální vlhkost, vzniká riziko tvorby trhlin a spár, které je však zcela přirozené. Tvorba spár je způsobena kolísáním teploty a vlhkosti v prostoru, není způsobena kvalitou laku. Riziko lze vyloučit dodržením konstantní teploty a vlhkosti prostoru pomocí vhodných opatření – např. použitím zvlhčovače vzduchu. Toto je důležité zejména u nových prkenných podlah. Použití **Aqua základu speciálního AV 20** toto riziko výrazně snižuje.

Pro perfektní systém

Aqua tmel na dřevo – pojivo AV 10

Tmel na dřevo – pojivo LV 15

Aqua základ speciální AV 20

Základ univerzální LV 45

Lakovací válec Micro

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýhradně zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

68026 Lak matný Ultra M 88, 22.1.2018, mby, str. 1

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz

MUREXIN