




Lak Uni IS 75 (Unisiegel IS 75)

- ✓ s protikluzným účinkem
- ✓ pružný
- ✓ na sportovní povrchy
- ✓ lesk, pololesk i mat



Popis výrobku

Pružný jednosložkový velmi odolný uzavírací lak na uretan-alkydové bázi bez obsahu aromátů, schnoucí oxidačně, s minimálním zakližovacím účinkem a s výbornými protiskluzovými vlastnostmi.

Použití

V interiéru k uzavření podlahových krytin z tvrdého, měkkého i exotického dřeva, zejména na přebroušené parketové podlahy, průmyslovou mozaiku a dřevěné dlažby. Vhodné použití na dřevěné podlahy na potěrech s podlahovým vytápěním a sportovní povrchy.

Balení a skladování

Balení:
10 l kanystr 30 kanystrů na paletě / 300 l na paletě

Skladování:
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba (1x váleček):	1 l na cca 10 – 12 m ²
Konečné vytvrzení:	cca 8 – 10 dní
Pochází po:	cca 6 hodinách
Teplota zpracování:	min. +15°C
Stupeň lesku:	lesk (<i>glänzend</i>) polomat (<i>seidenmatt</i>) mat (<i>mat</i>)
Klouzavost (DIN 18032):	0,56 – 0,59

Zkoušeno podle

Podle DIN 18032 – skluznost pro sportovní povrchy

podle DIN ISO EN 2813 (60°) – stupeň lesku:

- matný ~ 20
- polomatný ~ 50
- lesklý ~ 80



Zpracování

Doporučené nářadí:

Váleček, štětec, nerezová stěrka. Nářadí po použití omyjte terpentýnem.

Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy a parkety.

Příprava podkladu:

Po hrubém (zrnitost 40) a středním přebroušení (zrnitost 80) plochu vysajte a vytmelte **Tmelem na dřevo – pojivem LV 15**, po zaschnutí jemně přebruste (zrnitost 100/120) a prach opět důkladně vysajte.

Zpracování:

Před upotřebením obsah v kanystru důkladně protřepte. Nanášejte na připravený přebroušený podklad válečkem, štětcem nebo nerezovou stěrku vždy maximálně ve dvou pracovních krocích. K dosažení perfektního vzhledu povrchu impregnované plochy doporučujeme mezi jednotlivými vrstvami po cca 15 – 18 hodinách jemný mezibrus.

Při použití na vytápěné potěry, plovoucí podlahy a prkenné podlahy nesmí být spáry zaplněny tmelem na dřevo ani základním nátěrem.

Doporučená skladba:

K vyplnění spár, trhlin, vyrovnání nerovností a prohlubní použijte **Murexin Tmel na dřevo – pojivo LV 15**. K uzavření pórů a zlepšení přídržnosti laku aplikujte **Murexin Základ univerzální LV 45**. Lak nanášejte doporučeným nářadím maximálně ve dvou vrstvách s mezibrusem.

Další zpracování:

Prvotní ošetření povrchu je možné v době po 3 – 5 dnech v závislosti na teplotě prostředí. K počátečnímu a poté i pravidelnému ošetřování povrchu doporučujeme použití **Murexin výrobků**, tj. **Aqua Péče o parkety AP 20**, **Lesk na parkety LP 35**, **Čistič základní AP 10**.

Upozornění:

Pokud dojde v čase k prudkému poklesu vlhkosti dřevěné podlahy pod normální vlhkost, vzniká riziko tvorby trhlin a spár, které je však zcela přirozené. Tvorba spár je způsobena kolísáním teploty a vlhkosti v prostoru, není způsobena kvalitou laku. Riziko lze vyloučit dodržením konstantní teploty a vlhkosti prostoru pomocí vhodných opatření – např. použitím zvlhčovače vzduchu. Toto je důležité zejména u nových prkenných podlah.

Pro perfektní systém

Tmel na dřevo – pojivo LV 15
Základ univerzální LV 45

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

68038-01/01 Lak Uni IS 75, 10.01.2014, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz