




Lazurová ochrana dřeva HL 2500

(Holzlasur HL 2500)



- ✓ splňuje požadavky VOC 2010
- ✓ ochrana proti povětrnosti a UV záření
- ✓ zachovává strukturu dřeva



Popis výrobku

Lazurovací rozpouštědlový ochranný lak na dřevo s hloubkovým průnikem do povrchu. Speciální kombinace pojiv a světlě stálých pigmentů zaručuje vysokou ochranu dřeva a jeho odolnost proti vlivům povětrnosti a UV záření.

Použití

V interiéru i exteriéru, vhodné pro nátěry vrat, okenních rámců, pergol, dřevěných sloupků, střešních podhledů, dřevěných plotů, obložení stěn, zahradních chatek, dřevostaveb apod.

Balení a skladování

Balení:

0,75 l plechová dóza	6 ks v kartonu / 504 ks na paletě
5 l plechová nádoba	72 ks na paletě / 360 l na paletě
25 l plechová nádoba	16 ks na paletě / 400 l na paletě

Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců, nad +5°C.

Barva: dub, borovice, modřín, sosna, teak, kaštan, ořech, palisandr, bezbarvá (jen interiér)

Stupeň lesku: hedvábně lesklý

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba:	cca 70 – 100 ml / m ² ohoblované dřevo cca 100 – 160 ml / m ² nehoblované dřevo
Pojivo:	alkydová pryskyřice
Ředění:	nanášení bez ředění
Schnutí:	cca 8 – 12 hodin dle nasákavosti dřeva

Zkoušeno podle

53505-00/01 Lazurová ochrana dřeva HL 2500, 01.01.2010, jda, str. 1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Váleček, štětec, stříkací zařízení airless. Nářadí po upotřebení očistěte nitroředidlem.

Podklad:

Musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, prachu, vosků, volných částic a všech separačních vrstev. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15%.

Příprava podkladu:

Dřevo bohatá na pryskyřice, zejména tropická, omyjte nitroředidlem. Pokud obnovujete nátěr, odstraňte nenosné a nepřilnavé vrstvy staršího původního nátěru. Neporušené intaktní starší nátěry přebruste. Napadené části dřeva odbruste až na zdravý podklad. Po obroušení povrch zbavte prachu. K ochraně proti dřevokaznému hmyzu penetrujte podklad **Impregnačním základem HL 250**.

Zpracování:

Před upotřebením lak důkladně promíchejte. Nanášejte nátěrem, válečkováním nebo nástřikem. Po případné aplikaci penetračního nátěru nanášejte neředěnou **Lazurovou ochranu dřeva HL 2500** v jedné vrstvě, syrová dřeva vyžadují zpravidla 1 - 2 vrstvy. Setřením přebytečné lazury houbou nebo měkkým hadrem zvýrazníte strukturu dřeva. Natřené plochy pravidelně kontrolujte, eventuální škody vždy urychleně opravte.

Upozornění:

Lazurovou ochranu dřeva HL 2500 v bezbarvém provedení použijte pouze v interiéru, neobsahuje dostatečné množství pigmentů k ochraně proti vlivům UV záření.

Pro perfektní systém

Impregnační základ HL 250

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

53505-00/01 Lazurová ochrana dřeva HL 2500, 01.01.2010, jda, str. 2