




Lepicí malta Flex KGF 65 šedá

(Flex Klebemörtel Grau KGF 65)

- ✓ i s redukovanou prašností
- ✓ vysoká stabilita
- ✓ dlouhá doba otevření
- ✓ špičková kvalita



Popis výrobku

Flexibilní, mrazuvzdorná a voděodolná, polymery vysoce zušlechtěná, prášková, hydraulicky tuhnoucí lepicí malta pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb. Balení 8 kg i 25 kg se speciální úpravou pro redukcii prašnosti.

Použití

V interiéru i exteriéru k flexibilnímu tenkovrstvému lepení nejrůznějších keramických obkladů a dlažeb, tmavých desek, přírodního kamene, slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5%, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Vhodná pro lepení obkladu na obklad a na podklady s podlahovým vytápěním. Na terasy, balkony, fasády, bazény, sprchy, průmyslové vlhké provozy, všechny bytové prostory.

Balení a skladování

Balení:

8 kg karton
25 kg pytel

84 kartonů / 672 kg na paletě
48 pytlů / 1200 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Potřeba vody:	cca 8 l / 25 kg
Doba otevření:	cca 30 minut
Zpracovatelnost:	cca 4 hodiny
Teplota zpracování:	> +5°C
Možnost korekce:	cca 5 minut
Max. vrstva:	5 mm
Pochozí (spárování) po:	cca 12 hodinách
Plné zatížení po:	cca 3 dnech
Barva:	šedá

Spotřeba:

ozubení (mm)	6	8	10
spotřeba kg/m ²	2,5	3,1	4,0

Zkoušeno podle

ČSN EN 12004 třída C2TES1
EMI kód: EC1 plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, houba, zubové hladítko s velikostí zubů v souladu s vlastnostmi lepeného materiálu.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, beton, pórobeton, potěr, omítky, klinkery, cihelné zdivo, sádrokarton, anhydritový potěr, gletovaný beton.

Nevhodné použití:

Dřevo, kov, plasty a nevyzrálé hydraulicky tuhnoucí podklady s neukončeným dotvarováním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Mísicí poměr:

cca 8 litrů vody na 25 kg Lepicí malty Flex KGF 65 šedé, odpovídá cca 0,32 l / kg

Zpracování:

Materiál nanášejte na podklad ve dvou krocích. V první fázi naneste jen tenkou kontaktní vrstvu, do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°. Lepenou dlaždici vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžovaných prostorech používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla, tzv. Battering Floating. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu – kamene, doporučujeme provést zkušební lepení.

Další zpracování:

Po dobu cca 12 hodin po nalepení chraňte obklad nebo dlažbu před mechanickým zatížením.

Pro perfektní systém

Vyrovnání podkladu: Malta vyrovnávací AM 20 nebo AM 50, Nivelační hmota podlahová FSM 20, Nivelační hmota Extrém NE 30, Nivelační hmota Basic NB 10

Penetrace: Základ hloubkový LF1 na nasákavé podklady, Základ Supergrund D4 na nenasákavé podklady

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

41060-00/01 Lepicí malta Flex KGF 65 šedá, 25.2.2015, jda, str. 2