




Lepicí malta Flex MAXIMO M 41

(Flexklebemörtel MAXIMO M 41)

- ✓ redukována prašnost
- ✓ minimální spotřeba
- ✓ všechny typy obkladů a dlažeb
- ✓ špičková kvalita



Popis výrobku

Deformovatelná prášková hydraulicky tuhnoucí lepicí malta s redukovanou prašností, velmi vydatná (+30%), vysoce odolná mrazu, nehořlavá, vhodná pro styk s potravinami, vodoodpudivá, se schopností akumulovat teplo a tak příznivě ovlivňovat klima v místnosti.

Obsahuje speciální lehké plnivo.

Použití

V interiéru i exteriéru k tenkovrstvému lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb, přírodního kamene, slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5%, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Vhodná pro lepení obkladu na obklad a zejména na podklady s podlahovým vytápěním, neboť akumuluje teplo a šetří náklady na vytápění.

Velmi vhodná pro odlehčené stavby.

Balení a skladování

Balení:

13 kg papírový pytel s madlem 72 pytlů / 936 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Potřeba vody:	cca 4,7 l / 13 kg
	t.j. cca 0,36 l / kg
Doba odležení:	žádná
Doba otevření:	cca 30 minut
Možnost korekce:	cca 5 minut
Zpracovatelnost:	cca 1 hodina
Pochází (spárování) po:	cca 12 hodinách
Plná zátěž po:	cca 24 hodinách
Tloušťka vrstvy:	2 – 15 mm
Barva:	bílá

Spotřeba:

ozubení (mm)	6	8	10
spotřeba (kg/m ²)	2,2	2,6	3,4

Zkoušeno podle

ČSN EN 12004 třída C2TES1
Obsah emisí: EC1 plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, houba, zubové hladítko s velikostí zubů v souladu s vlastnostmi lepeného materiálu.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, beton, pórobeton, potěr, omítky, klinkery, cihelné zdivo, sádrokarton, anhydritový potěr, gletovaný beton.

Nevhodné použití:

Dřevo, kov, plasty a nevyzrálé hydraulicky tuhnoucí podklady s neukončeným dotvarováním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Mísicí poměr:

cca 4,7 litrů vody na 13 kg Lepicí malty Flex MAXIMO M 41, odpovídá cca 0,36 l / kg

Zpracování:

Materiál nanášejte na podklad ve dvou krocích. V první fázi naneste jen tenkou kontaktní vrstvu, do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°. Lepenou dlaždici vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžených prostorech používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla, tzv. Battering Floating. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu – kamene, doporučujeme provést zkušební lepení.

Další zpracování:

Po dobu cca 12 hodin po nalepení chraňte obklad nebo dlažbu před mechanickým zatížením.

Optimální teplota zpracování: +15°C až +25°C

Pro perfektní systém

Malta vyrovnávací AM 20 nebo AM 50, Nivelační hmota MAXIMO M 61

Penetrace: Základ hloubkový LF1 na nasávkavé podklady, Základ Supergrund D4 na nenasávkavé podklady

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtitisk svou platnost.

41085-00/01 Lepicí malta Flex MAXIMO M 41, 25.02.2015, jda, str. 2