



Lepicí malta Flex Trass KTF 55

(Flex Klebemörtel Trass KTF 55)

- ✓ zvýšená stabilita
- ✓ pro přírodní kámen
- ✓ minimalizuje tvorbu výkvětů
- ✓ do vrstvy 20 mm



Popis výrobku

Prášková velmi zušlechťená vysoce flexibilní hydraulicky tuhnoucí lepicí malta pro tloušťky vrstvy od 3 do 20 mm, odolná vodě a mrazu, speciálně určena k lepení obkladů a dlažeb z přírodního kamene. Zamezuje vzniku vápenných výkvětů a snižuje nebezpečí zbarvení obkladu.

Použití

V interiéru i exteriéru k flexibilnímu lepení mozaiky, keramických obkladů a dlažeb, neprůsvitného přírodního kamene, betonových prvků, cotto dlaždic a silně profilovaných dlaždic i bez nutnosti vyrovnávat podklad – viz max. vrstva 20 mm.

Balení a skladování

Balení:
25 kg pytel 48 pytlů / 1200 kg na paletě

Skladování:
V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Potřeba vody:	cca 6 l / 25 kg
Doba otevření:	cca 30 minut
Doba odležení:	žádná
Zpracovatelnost:	cca 4 hodiny
Možnost korekce:	cca 5 minut
Max. vrstva:	20 mm
Spárování po:	cca 24 hodinách
Plná zátěž:	po cca 3 – 4 dnech
Spotřeba:	

ozubení (mm)	6	8	10
spotřeba kg/m ²	3,2	3,6	4,6

Zkoušeno podle

ČSN EN 12004 třída C2TS1
EMI kód: EC1 plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, houba, zubové hladítko s velikostí zubů v souladu s vlastnostmi lepeného materiálu.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, beton, pórobeton, potěr, omítky, klinkery, cihelné zdivo, sádkarton, anhydritový potěr, gletovaný beton. V bytových prostorách, ve sprchách, na terasách a fasádách, v bazénech, v průmyslových vlhkých provozech, pro lepení obkladu na obklad, na podklady s podlahovým vytápěním a na litý asfaltový potěr v interiéru.

Nevhodné použití:

Dřevo, kov, plasty a nevyzrálé hydraulicky tuhnoucí podklady s neukončeným dotvarováním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Mísící poměr:

cca 6 litrů vody na 25 kg Lepicí malty Flex Trass KTF 55, odpovídá cca 0,24 l / kg

Zpracování:

Lepicí maltu Flex Trass KTF 55 nanášejte na podklad nejlépe ve dvou krocích. V první fázi naneste jen tenkou kontaktní vrstvu, do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°. Lepenou dlaždici vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžovaných prostorách používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla, tzv. Battering Floating. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu – kamene, doporučujeme provést zkušební lepení.

Další zpracování:

Po dobu cca 24 hodin po nalepení chraňte obklad nebo dlažbu před mechanickým zatížením.

Optimální teplota zpracování: +15°C až +25°C

Pro perfektní systém

Vyrovnání podkladu: Malta vyrovnávací AM 20 nebo AM 50, Nivelační hmota podlahová FSM 20, Nivelační hmota Extrém NE 30

Penetrace: Základ hloubkový LF 1 na nasákavé podklady, Základ Supergrund D4 na nenasákavé podklady

Spárování: Spárovací malta Trass FMT 15

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

41050-00/01 Lepicí malta Flex Trass KTF 55, 25.2.2015, jda, str. 2