



Lepidlo – Fixace univerzální WL 720

(Universalfixierung WL 720)



- ✓ aplikace pohodlně válečkem
- ✓ minimální spotřeba
- ✓ opět lehce odstranitelná
- ✓ koberce i PVC



Popis výrobku

Fixační prostředek na podlahoviny, jednoduše a lehce zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel.

Použití

V interiéru k celoplošné fixaci CV, PVC a textilních podlahovin s rovným pěnovým rubem a samonosných textilních dlaždic. Podlahovina je pevně zafixována, přitom je však vždy možné ji opět lehce odstranit. Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

Balení a skladování

Balení:

2,8 kg plastový kbelík	100 kbelíků / 280 kg na paletě
5 kg plastový kbelík	85 kbelíků / 425 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, při teplotě nad +5°C.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 100 – 150 g/m ² dle podkladu a typu podlahoviny
Spec. hmotnost:	cca 1,1 g/cm ³
Doba odvětrání:	cca 10 – 30 minut
Doba pro pokládku:	cca 20 – 60 minut
Optimální teplota zpracování:	+16°C až + 22 °C

Zkoušeno podle

GISCODE: D1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Pěnový váleček, štětec.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).

Na všechny obvyklé minerální savé stavební podklady, na dřevotřísku, také na nesavé podklady (starší podlahové krytiny) apod.

Nevhodné použití:

Na sklo a kovy.

Příprava podkladu:

Podklad připravte podle odpovídajících norem, k vyrovnaní podkladu doporučujeme systémové řešení pomocí výrobků Murexin, tedy použití vhodné penetrace a vhodné vyrovnávací nivelační hmoty.

Lepené podlahoviny nechte dostatečně dlouho temperovat na teplotu prostředí a podkladu, optimální teplota pro lepení je cca +16°C až +22°C.

Stávající starší podlahové krytiny musí pevně držet na podkladu a musí být dostatečně očištěny.

Zpracování:

Pokládanou podlahovinu rozložte v prostoru, seřízněte zhruba do požadovaného rozměru a pokud je nutné, proveďte i řezy pro spojení ve švech. Polovinu podlahoviny smotejte zpět a na volnou polovinu plochy nanášejte pěnovým válečkem rovnoměrně a celoplošně fixaci. V rozích a podél stěn použijte menší váleček nebo štětec. Na savých podkladech a u podlahovin s rovným pěnovým rubem nechte fixaci cca 10 minut odvětrat. Na nesavých podkladech (starší podlahová krytina, difúzně uzavřené podklady) nechte fixaci odvětrat po dobu cca 10 až 30 minut, tedy do doby, než fixace ztransparentní. Poté položte podlahovinu na podklad a ihned celoplošně přitlačte a zaválcujte.

Při opětovném odstraňování krytiny stahujte pomalu krytinu od krajů směrem ke středu místnosti a pak teprve krytinu zcela odtrhněte. Případné zbytky rubu podlahoviny a samotné fixace změkčete teplou vodou s případným přídavkem mycího přípravku a po cca 15 minutách opláchněte. Postup v případě potřeby opakujte.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

63070-00/01 Lepidlo – Fixace univerzální WL 720, 06.05.2008, jda, str. 2