




Lepidlo na parkety PU 560

(Parkettklebstoff PU 560)



- ✓ všechny druhy dřevěných podlahovin
- ✓ dlouhá doba zpracovatelnosti
- ✓ vysoká konečná pevnost
- ✓ broušení již po 24 hodinách



Popis výrobku

Velmi kvalitní dvousložkové lepidlo na bázi polyuretanových pryskyřic dle EN 14293. Obě složky jsou baleny samostatně, což umožňuje namíchání jen části celkového množství.

Použití

V interiéru k lepení většiny dřevěných podlahovin jako např. vlysů, fertigparket, palubek, dřevěné dlažby, parket z exotických dřevin (nutná zkouška) na savé i nesavé podklady včetně dlažeb, kamene a kovových podkladů.

Lepidlo je vhodné na podlahové vytápění.

Balení a skladování

Balení:

složky A + B v jednom 10 kg balení
(9,17 kg složka A + 0,83 kg složka B)
39 balení tj. 390 kg na paletě

Skladování:

V suchu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, při teplotě nad +5°C.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 0,9 – 1,4 kg/m ²
Spec. hmotnost složka A:	cca 1,81 g/cm ³
Spec. hmotnost složka B:	cca 1,20 g/cm ³
Mísící poměr (váž. díly):	A : B = 100 : 9
Zpracovatelnost:	cca 50 – 60 minut
Broušení parket po:	cca 24 hodinách
Optimální teplota zpracování:	+16°C – +22 °C

Zkoušeno podle

EN 14293; DIN 281:
smyková pevnost po 28 dnech > 3,5 N / mm²



Zpracování

Doporučené nářadí:

Zubová stěrka B3, B5, PK, nízkootáčkové elektrické míchadlo.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).

Vhodné použití na cementové a anhydritové potěry, lité asfaltové potěry, dřevotřísku, OSB a CETRIS desky, keramickou dlažbu, kamennou dlažbu a kov.

Příprava podkladu:

Podklad připravte podle odpovídajících norem, k vyrovnaní podkladu doporučujeme systémové řešení pomocí výrobků Murexin, tedy použití vhodné penetrace a vhodné vyrovnávací nivelační hmoty. Podklad očistěte, přebruste a vysajte.

Míchání:

Do složky A přidejte složku B a pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla míchejte dokud nevznikne homogenní stejnobarevná směs.

Mísicí poměr:

100 váhových dílů složky A : 9 váhových dílů složky B.

Zpracovatelnost po namíchání dle teploty prostředí je cca 50 - 60 minut.

Zpracování:

Lepidlo nanášejte odpovídající zubovou stěrkou celoplošně a rovnoměrně na podklad. Lepený prvek vkládejte ihned do lože lepidla lehkým posuvným pohybem, lehce poklepte tak, aby byla rubová strana lepeného prvku celoplošně lepidlem pokryta.

Při tuhnutí lepidla dochází k chemické reakci, která je závislá na teplotě. Vyšší teploty zkracují dobu tuhnutí a tvrdnutí, při nižších teplotách dochází ke zpomalení těchto procesů.

Broušení položených parket je možné po cca 24 hodinách.

Znečištěný povrch lepeného prvku okamžitě očistěte **Čisticími ubrusky R 500**.

Dbejte na optimální vlhkost lepeného materiálu, dodržte veškeré pokyny výrobce parket.

Lepené dřevěné prvky nechte temperovat na teplotu prostředí a podkladu, optimální teplota pro lepení je cca +16°C až +22°C.

Pro perfektní systém

Základ PU 5 Express

Nivelační hmoty Murexin

Tkanina roznášecí SPREADMUREX

Plomba kontrolní pro vytápěné potěry

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

66024-00/01 Lepidlo na parkety PU 560, 04.09.2011, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz