



# Lepidlo na podlahoviny D 321

(Bodenbelagsklebstoff D 321)

- ✓ široká oblast použití
- ✓ krátká doba odvětrání
- ✓ lehce zpracovatelné
- ✓ i pro podlahové vytápění



## Popis výrobku

Lehce zpracovatelné velmi kvalitní bezzápachové disperzní lepidlo k lepení podlahovin do vlhkého lože.

## Použití

V interiéru k lepení PVC a CV podlahovin všeho druhu v pásech i dlaždicích, textilních podlahovin s hladkým, raženým nebo latexovaným rubem i podlahovin se syntetickým vrstveným rubem a rubem z PU pěny.

Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

## Balení a skladování

### Balení:

14 kg plastový kbelík	36 kbelíků / 504 kg na paletě
6 kg plastový kbelík	85 kbelíků / 510 kg na paletě
1 kg plastový kbelík	350 kbelíků / 350 kg na paletě

### Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, při teplotě nad +5°C.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 300 – 450 g/m <sup>2</sup> dle podkladu a typu podlahoviny
Spec. hmotnost:	cca 1,40 g/cm <sup>3</sup>
Doba odvětrání:	cca 15 minut
Doba pro pokládku:	cca 30 – 40 minut
Konečná pevnost po:	cca 72 hodinách
Optimální teplota zpracování:	+16°C až + 22 °C

## Zkoušeno podle

GISCODE: D2



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Zubová stěrka A1, A2, B1 nebo B2.

### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).

Na všechny obvyklé minerální savé stavební podklady a na dřevotřísku.

### Nevhodné použití:

Na sklo a kovy.

### Příprava podkladu:

Podklad připravte podle odpovídajících norem, k vyrovnaní podkladu doporučujeme systémové řešení pomocí výrobků Murexin, tedy použití vhodné penetrace a vhodné vyrovnávací nivelační hmoty.

Lepené podlahoviny nechte dostatečně dlouho temperovat na teplotu prostředí a podkladu, optimální teplota pro lepení je cca +16°C až +22°C.

### Zpracování:

Lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou celoplošně na podklad. Velikost zubů je závislá na druhu krytiny a charakteru jejího rubu. Podlahovinu položte cca 15 minut po nanesení lepidla do vlhkého lože a celoplošně zavalčujte. Doba pro pokládku včetně doby odvětrání je ohraničena cca 40 minutami. Zavalčování opakujte po krátké době zejména v místech švů a zakončení dílů podlahoviny.

Frézování a svařování švů provádějte nejdříve 24 hodin po nalepení, poté povrch znovu dobře převálčujte.

Zatížení kolečkovým nábytkem je možné teprve po cca 48 hodinách.

podlahovina	zubová stěrka
PVC krytiny a krytiny s pěnovým rubem, pružné dlaždice	A1 nebo A2
textilní krytiny s rubem hladkým nebo rubem z PU pěny	A2
textilní krytiny s rubem latexovaným nebo rubem s raženým latexem	A1 nebo B2
textilní krytiny se syntetickým dvouvrstvým rubem	B1

## Pro perfektní systém

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**63000-00/01 Lepidlo na podlahoviny D 321, 16.04.2008, jda, str. 2**