

# Malířský nátěr

## Austro Complete VF 700

(Austro Complete VF 700)



- ✓ ideální pro nástřik
- ✓ extrémní bělost
- ✓ vysoká otěruvzdornost za vlhka
- ✓ výborný poměr cena/výkon



### Popis výrobku

Omyvatelný tupě matný vnitřní malířský nátěr na disperzní bázi s vysokou kryvostí (ve třídě 2) a vydatností. Ředitelný vodou, s obsahem velmi jemných plniv (do velikosti 30 µm), bez obsahu emisí a rozpouštědel, ideální pro obnovu starších maleb.

### Použití

Pro nátěry stěn a stropů v novostavbách i pro renovace starších interiérových nátěrů. Na všechny obvyklé stavební minerální podklady jako jsou vápenocementové, cementové nebo sádrové omítky, vyrovnávací stěrky, sádrokarton, beton a také na dobře držící starší disperzní nátěry a tapety. Zejména vhodný pro renovační opravné nátěry.

### Balení a skladování

**Balení:**  
25 kg plastový kbelík      24 kbelíků tj. 600 kg na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

**Barva:**  
bílá, možnost probarvení běžnými tónovacími barvami

### Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba:	cca 150 – 250 g / m <sup>2</sup> a 1 nátěr
Ředění:	je možné vodou (max. do 5%)
Specifická hmotnost:	cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Pojivo:	syntetické disperze
Schnutí:	cca 4 - 6 hod.
Stupeň bělosti:	78

### Zkoušeno podle

ČSN EN 13300:	
otěruvzdornost za vlhka:	třída 3
kontrastní poměr (kryvost): při vydatnosti 6 m <sup>2</sup> / l	třída 2
stupeň lesku:	tupě matný
max. zrnitost:	jemná (do 100 µm)

Exaktní spotřeba je závislá na charakteru podkladu a způsobu zpracování.

Doba schnutí je vztažena na 20°C a relativní vlhkost vzduchu 55%. Za jiných klimatických podmínek se může doba schnutí částečně lišit.

Úplné vytvrzení nátěru je po cca 28 dnech, kdy dosáhne omyvatelnosti a deklarovaného stupně otěruvzdornosti.



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Váleček, štětec, stříkací zařízení airless. Nářadí po použití omyjte vodou.

### Podklad:

Musí být čistý, pevný, suchý, zbavený zmrzáků, mastnot, prachu, volných částic a všech ostatních nečistot.

Na obvyklé minerální podklady jako vápenocementové, cementové a sádrové omítky, beton, stěrky na bázi cementu, vápna i sádry, sádrokarton, také na starší dobře držící disperzní nátěry a tapety.

### Příprava podkladu:

Nesoudržné starší nátěry bezesbýtku odstraňte. Hlínkové nátěry odstraňte omytím. Laky a olejové nátěry vyluhujte vodou s obsahem čpavku a plochy poté důkladně omyjte. Beton a omítky bohaté na alkálie nechte odborně ošetřit fluátováním.

Silně nasávkavé a pískující minerální podklady penetrujte **Základem hloubkovým LF 14**.

K překrytí skvrn a zbarvení na savých podkladech použijte **Základ izolační speciální SP 13**.

### Zpracování:

**Malířský nátěr Astro Complete VF 700** nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním (i airless). Zpravidla postačují 1 – 2 nátěry. První základní nátěr lze v závislosti na nasávkavosti podkladu ředit až 5% vody. Krycí nátěr pak neředíte. Pokud použijete stříkací zařízení airless, použijte trysku velikosti 0,021'' a tlak 150 bar.

## Pro perfektní systém

**Murexin Základ hloubkový LF 14**

**Murexin Základ izolační speciální SP 13**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**51010-01/01 Malířský nátěr Austro Complete VF 700, 01.01.2012, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz