


Malta fixační blesková BP 33 (Blitzpulver BP 33)



- ✓ vytvrzení po 2,5 minutách
- ✓ plně zatížitelná po 15 minutách
- ✓ použití i pro vlhké prostory
- ✓ interiér i exteriér



Popis výrobku

Rychletuhnoucí prášková cementová malta bez obsahu chloridů s mimořádně rychlým tuhnutím a tvrdnutím. Tuhne hydraulicky již po 2,5 minutách, plné zatížení možné již po 15 minutách.

Použití

V interiéru i exteriéru, také v trvale vlhkých prostorách, k rychlým montážím a upevnění plynových instalací, vodovodních i topenářských rozvodů a elektroinstalací. K upevňování hmoždinek, dveřních zárubní, stojin zábradlí a všech typů konzol zařizovacích předmětů. Také k velmi rychlým opravám a stěrkování děr, lunkrů a trhlin betonových povrchů.

Balení a skladování

Balení:

2 kg karton	216 kartonů / 432 kg na paletě
6 kg karton	84 kartonů / 504 kg na paletě
10 kg kbelík	36 kbelíků / 360kg na paletě
20 kg kbelík	24 kbelíků / 480 kg na paletě
25 kg pytel	48 pytlů / 1200 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1 kg na 0,7 litru čerstvé malty
Sypná hustota:	cca 1,08 kg / dm ³
Potřeba vody:	0,33 l / kg (=33%)
Zpracovatelnost:	cca 2 minuty
Plná zátěž:	po cca 15 minutách
Teplota zpracování:	nad +5°C

Zkoušeno podle

38940-00/01 Malta fixační blesková BP 33, 26.2.2008, jda, str. 1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba (gumová nádobka), zednická lžíce, hladítko, špachtle.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Vhodné použití na všechny obvyklé minerální stavební podklady, cihelné zdivo, beton, kámen, potěry, omítky apod..

Podklad, zejména silně nasákavý, pečlivě předvlhčete.

Nevhodné použití:

Na dřevo, plasty, kovy a vodoodpudivé podklady.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 0,5 minuty.

Mísicí poměr:

cca 0,33 litru vody na 1 kg malty

Zpracování:

Maltu nanášejte na připravený předvlhčený podklad a pokud možno velmi rychle zpracujte. Doba zpracování činí jen cca 2 minuty. Již po krátkém čase lze vytvrzený povrch přebrousit do hladka. Přidáním 1 – 2 objemových dílů suchého křemičitého písku (např. zrnitosti 0,3 – 0,8 mm) lze dobu zpracovatelnosti prodloužit.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

38940-00/01 Malta fixační blesková BP 33, 26.2.2008, jda, str. 2