



Malta kamnářská OM 20 (Ofenmörtel OM 20)



- ✓ žáruvzdorná
- ✓ připravena k aplikaci
- ✓ snadná zpracovatelnost

Popis výrobku

Prášková, žáruvzdorná, k použití připravená, hydraulicky tuhnoucí šamotová malta.

Použití

K rekonstrukcím a opravám poškozených míst v pecích a kamnech.

Balení a skladování

Balení:

2 kg karton

4 ks ve folii, 216 ks na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1,9 kg na 1 litr čerstvé malty
Sypná hustota:	cca 1,5 kg / m ³
Potřeba vody:	cca 0,2 l/kg
Maximální zrno:	cca 3 mm
Teplotní odolnost:	do cca 1200°C
Vytvrzení:	po cca 24 hodinách

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, hladítko, špachtle.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Vhodné použití na záruvzdorné vyzdívky pecí na tuhá paliva, kachlová kamna apod.

Nevhodné použití na kovy, plasty a vodoodpudivé podklady.

Nasákové podklady pečlivě navlhčete.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 4 minuty.

Mísicí poměr:

cca 0,2 litru vody na 1 kg malty,

tj. 0,4 litru vody na 2 kg balení

Zpracování:

Maltu nanášejte na připravený předvlhčený podklad pokud možno v rovnoměrné vrstvě, podle potřeby povrch uhladte, nebo tvarujte po mírném předvlhčení pomocí vhodného nářadí. Před uvedením kamen do provozu nechte maltu minimálně po dobu 24 hodin vytvrdnout.

Dodatečné ošetření:

Vhodnými opatřeními zamezte rychlému vysychání čerstvé malty.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytko zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

38920-00/01 Malta kamnářská OM 20, 7.8.2007, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz