



Zpracování

Doporučené nářadí:

Vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, hladítko, špachtle. Nářadí po upotřebení omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Extrémně hutné hladké podklady a nesoudržné vrstvy pokud možno odstraňte, broušením nebo otryskáním tlakovou vodou.

Vhodné použití:

Na očištěné minerální podklady.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte ručně prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.

Mísicí poměr:

cca 0,16 litru vody na 1 kg malty **VS 20**

Zpracování:

Namíchanou maltu pokud možno co nejrychleji zpracujte. Pokud malta započne tuhnut, není již možné dalším přidavkem vody upravovat její zpracovatelnost. Příliš dlouhé míchání nebo vysoká dávka záměsové vody může narušit průběh tuhnutí a tvrdnutí malty.

Při nižších teplotách se doporučuje použití teplé záměsové vody, neboť jinak by mohl být průběh tuhnutí také nepříznivě ovlivněn.

Úprava povrchu filcováním by měla být prováděna pokud možno bez přidavku vody tak, aby se vlastnosti malty nezměnily.

Důležité:

Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C a nad +30°C. Nepřidávejte písek, cement nebo jiné substance měnící složení směsi. Již namíchanou směs neředte dalším přidavkem vody.

Pro perfektní systém

Zpevnění podkladu, sanace trhlin:

Zpevnění potěru IH 16, Repol injektážní paker IP 10, Repol injektážní pryskyřice PU 18

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

38372-00/01 Malta osazovací VS 20, 1.10.2014, jda, str. 2