




Olej tvrdý voskový HP 91

(Hartöl HP 91)



- ✓ obsahuje tvrdé vosky a schnoucí oleje
- ✓ přirozená a optimální ochrana dřevěných podlah
- ✓ světlý hřejivý barevný tón
- ✓ nanášení i válečkem



Popis výrobku

Tvrdý voskový olej na bázi velmi kvalitních rychleschnoucích přírodních olejů v rozpouštědle. Chrání parketové podlahy a ostatní dřevěné povrchy, kterým propůjčuje příjemně světlý a hřejivý barevný tón.

Použití

V interiéru k impregnaci a olejování dřevěných podlah všech typů z tvrdého i měkkého dřeva, také dřevěné dlažby, prkenných podlah, průmyslových parket a plovoucích podlah. Vhodné pro podlahové vytápění.

Balení a skladování

Balení:

2,5 l plechová nádoba 4 ks v kartonu / 96 ks na paletě

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	1 l na 25 – 30 m ²
Doba schnutí:	cca 12 – 16 hodin
Přepřecovatelný po:	cca 4 – 6 hodinách
Teplota zpracování:	min. +10°C
Barva:	bezbarvý přírodní

Spotřeba je závislá na způsobu nanášení a zejména na druhu ošetřovaného dřeva.

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Kovová nerezová stěrka se zaoblenými rohy, plastová stěrka, váleček, štětec, jednokotoučová bruska nebo leštička s měkkým PADEM.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Vhodné použití:

Na všechny jemně přebroušené dřevěné podlahy.

Příprava podkladu:

Podlahu přebruste, spáry a nerovnosti přetmelte vhodným tmelem na dřevo a jemně přebruste. Přebroušený podklad důkladně vysajte. Dřevěný povrch nebruste příliš jemně, jen tak, aby mohl pojmout dostatečné množství **Oleje tvrdého voskového HP 91**. Poslední broušení brusným papírem nebo mřížkou 100 – 120 je optimální.

Zpracování:

Olej tvrdý voskový HP 91 se nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách. Olej nanášejte kovovou stěrkou se zaoblenými rohy nebo krátkosrstým lakovacím válečkem pokud možno v tenké vrstvě. Krátce po nanesení nutno začít s leštěním povrchu, nejlépe za použití jednokotoučové leštičky opatřené čistícím a leštícím kotoučem PAD bílé barvy. Rovněž možno použít bavlněný hadřík.

Pro dosažení rovnoměrného vzhledu podlahy nutno odstranit přebytečný materiál. Pokud během leštění kotouč PAD již další materiál nenasává (je nasycen), je možné pokračovat na dosud neošetřené části podlahy až do opětovného vysušení kotouče. Při aplikaci nanášejte olej jen na část podlahy tak, aby nanášení i přešetření mohlo proběhnout v jednom pracovním kroku.

Chcete-li zintenzívnit lesk a sytost povrchu, postup opakujte, tj po proschnutí první vrstvy (16 hodin) naneste olej ještě ve druhé vrstvě.

Dosažený barevný odstín je silně závislý na barevnosti dřeva samotného.

Pozor: Nasycený pad anebo bavlněný hadřík uchovávejte v uzavřené nádobě nebo ve vodě, je zde nebezpečí samovznícení.

Další zpracování:

Pro docílení trvanlivějšího a opticky stálého povrchu doporučujeme pravidelnou údržbu povrchu pomocí **Aqua oleje ošetřovacího AP 90** nebo **Mýdlového přípravku na dřevo HS 92**.

Čištění impregnovaného povrchu provádějte jen málo vlhkým měkkým hadrem zvlhčeným mycí vodou obsahující běžné tržní mycí přípravky s neutrálním pH.

Dodatečné oživení povrchu impregnací v průběhu užívání povrchu dalším nánosem **Oleje tvrdého voskového HP 91** je možné, ovšem pouze v případě, že bylo provedeno dokonalé očištění stávajícího povrchu.

Pro perfektní systém

Aqua tmel na dřevo – pojivo AV 10, pro tmelení nově položených dřevěných podlah

Tmel na dřevo – pojivo LV 15, pro tmelení starších dřevěných podlah při renovacích

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

68046-02/01 Olej tvrdý voskový HP 91, 10.01.2014, jda, str. 2