



# Repol Betonová kosmetika BK 05 (Betonkosmetik Repol BK 05)

- ✓ odolná mrazu
- ✓ rychletuhnoucí
- ✓ interiér i exteriér



## Popis výrobku

Velmi jemná prášková rychletuhnoucí zušlechtná prodyšná stěrková hmota odolná mrazu a povětrnosti.

## Použití

V interiéru i exteriéru k optickým úpravám vzhledově nepěkných, skvrnitých nebo pórovitých povrchů betonových ploch. K dosažení rovnoměrné hladké plochy. Vhodná na případné úpravy pohledového betonu.

## Balení a skladování

**Balení:**  
25 kg pytel    48 pytlů / 1200 kg na paletě

**Skladování:**  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1,4 kg/m <sup>2</sup> a 1 mm
Potřeba vody:	cca 0,4 l / kg (=40%)
Sypná hustota:	cca 1,1 kg / dm <sup>3</sup>
Maximální vrstva:	cca 2 mm
Teplota zpracování:	> +5°C, < +30°C
Doba zpracování:	cca 15 minut

## Zkoušeno podle

ČSN EN 1504-3 jako systémový výrobek



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, hladítko, špachtle.

### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrzků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, zejména k úpravě pohledového betonu.

### Nevhodné použití:

Na dřevo, plasty, kovy a vodoodpudivé podklady.

Savé podklady pečlivě předvlhčete.

### Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 4 minuty.

Mísicí poměr:

cca 10 litrů vody na 25 kg **Repol BK 05**, odpovídá cca 0,4 l / kg

### Zpracování:

Namíchanou stěrkovou hmotu nanášejte vhodným nářadím rovnoměrně na dostatečně předvlhčený podklad systémem „mokrý do mokrého“. Maximální vrstva by neměla překročit 2 mm.

Zamezte příliš rychlému vysychání čerstvé vrstvy.

## Pro perfektní systém

Repol Ochrana výztuže BS 7, Repol Adhezní povlak HS 1

Repol Malta reprofilační SM 20 / SM 40/ LM 20 / RM 04

Repol Betonová stěrka BS 05 G / BS 10 W

Repol Fasádní impregnace S4

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**38740-00/01 Repol Betonová kosmetika BK 05, 27.1.2008, jda, str. 2**