



Spárovací malta FM 60 Premium

(Fugenmörtel FM 60 Premium)



- ✓ redukovaná prašnost
- ✓ vodoodpudivá
- ✓ velký výběr barev
- ✓ odolná plísním



Popis výrobku

Velmi jemná prášková flexibilní pevná vodoodpudivá hydraulicky tuhnoucí barevná spárovací malta nejvyšší kvality, vhodná pro styk s potravinami, odolná vodě a mrazu, velmi vláčná při zpracování. Vysoká odolnost proti obrusu a nízká nasákavost zaručují excelentní odolnost spáry vůči plísním a vůči znečištění.

Použití

V interiéru i exteriéru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 0,5 – 7 mm, na podlaže i stěně, vhodná pro spárování mozaiky, slinuté keramiky, velkoformátových desek i na podlahovém vytápění, ve vlhkých prostorách, na terasách, fasádách a balkonech.

Balení a skladování

Balení:

25 kg pytel	48 pytlů / 1200 kg na paletě
8 kg karton	84 kartonů / 672 kg na paletě
2 kg karton	216 kartonů / 432 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 36 měsíců.
Balení 25 kg má skladovatelnost jen 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 0,2 – 0,9 kg/m ²
Potřeba vody:	cca 0,24 l/kg
Potřeba vody pro barvy	
anthrazit, bali, mittelbraun, rot:	cca 0,22 l/kg
Potřeba vody pro barvu	
schwarz:	cca 0,20 l/kg
Doba míchání:	min. 2 minuty
Zpracovatelnost:	cca 2 hodiny
Pochozí po:	cca 24 hodinách
Šířka spáry bez trhlin:	0,5 – 7 mm
Barva:	30 odstínů (viz str.3)

Zkoušeno podle

EN 13888, klasifikace CG 2 WA; emise – EC1 Plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, gumová spárovací stěrka, spárovací houba, kbelík na vodu. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Podklad:

Lepicí malta pod obkladem nebo dlažbou musí být dostatečně vyschlá a vytuhlá. Hrany spáry musí být suché, zbavené prachu a separačních vrstev. Odstraňte zbytky lepicí malty ze spáry.

Nevhodné použití:

Pro kyselinovzdorné spárování, k uzavření dilatačních spár a pro místa vystavená silnému zatížení vodou. V tomto případě doporučujeme **Spárovací maltu Epoxy FMY 90** nebo **Spárovací maltu Extrém FME 80**.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte práškovou hmotu s doporučeným množstvím vody pomocí nízkootáčkového elektrického mísidla dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání min. 2 minuty. Nechte cca 2 minut odležet a znovu již jen krátce promíchejte.

Mísící poměr:

cca 6,0 litrů vody na 25 kg spárovací malty (cca 0,24 l/kg)

Dávkování vody pro barvy anthrazit, balí, mittelbraun, rot, cca 0,22 litru vody na 1 kg malty.

Dávkování vody pro barvu schwarz cca 0,20 litru vody na 1 kg malty.

Zpracování:

Spárovací maltu nanášejte do spár úhlopříčně k jejich směru gumovou spárovací stěrkou. Po zavaznutí, po cca 5 – 15 minutách, proveďte očištění měkkou houbou vymytou v čisté vodě. Dbejte na to, aby byla spára dostatečně maltou vyplněna. Po zaschnutí odstraňte zbytky cementového filmu vlhkou čistou houbou. Povrch chraňte po dobu cca 24 hodin před mechanickým zatížením. Chcete-li předejít nežádoucím skvrnám na povrchu spáry, dbejte toho, aby před spárováním byla lepicí malta ze spár rovnoměrně odstraněna a byla dostatečně zaschlá.

Jednotnou barevnost spáry v ploše zajistí jen výrobek shodné šarže.

Pro perfektní systém

Silikon sanitární SIL 60 nebo **Těsnící tmel X-Bond MS-D81** pro pružné spáry

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

11581 - Spárovací malta FM 60 Premium, 29.1.2018, mby, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz





Vzorník barev CLASSIC LINE



Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Vzorník barev TREND LINE



Případné odchylky zde uvedených barev od skutečných jsou způsobeny technologií tisku.