


Stěrka hotová

Durapid HS 80

(Fertigspachtel DURAPID HS 80)



- ✓ připravena k okamžité aplikaci
- ✓ snadno zpracovatelná
- ✓ poddajná při zpracování
- ✓ lehce brousitelná



Popis výrobku

Bílá pastovitá stěrková hmota určená pro ruční zpracování, připravená k okamžité aplikaci, s univerzálním použitím v interiéru. Umožňuje dokonalé vyhlazení povrchu, zabezpečuje optimální pokrytí podkladu a úplné vyplnění prohlubní bez následných propadů při tuhnutí a tvrdnutí. Stěrka je při zpracování vláčná, poddajná a po vytvrdnutí velmi lehce brousitelná.

Použití

V interiéru, na stěny i stropy, na nejrůznější stavební podklady. Vzhledem k optimální skladbě materiálu a vhodné zrnitosti plniva ji lze použít nejen k vyrovnání a přestěrkování celoplošných nerovností, ale také k vyplnění spár a větších prohlubní. Vhodná na všechny obvyklé stavební minerální podklady, surové zdivo, beton, pórobeton, izolační desky, vápenné, sádrové a cementové omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky.

Balení a skladování

Balení:

1,5 kg plastový kbelík 10 ks v kartonu / 350 ks na paletě
 8 kg plastový kbelík 85 ks na paletě / 680 kg na paletě
 25 kg kbelík 24 ks na paletě / 600 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

50210-00/01 Stěrka hotová Durapid HS 80, 01.01.2010, jda, str. 1

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
 Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
 e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba cca:	1,5 kg / m ² / 1 mm ¹⁾
Pojivo:	polymerová disperze
Plnivo:	křída
Barva:	bílá
Max. zrno:	0,2 mm
Maximální vrstva:	cca 5 mm
Hustota:	1,75 kg / dm ³
Doba schnutí:	cca 4 – 6 hodin
Hořlavost:	nehořlavý materiál
Teplota zpracování:	+5°C až +30°C

¹⁾ při celoplošném stěrkování a pro vrstvu 1 mm

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Hladítko, špachtle, zednická lžice, fanka.
Nářadí po upotřebení omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Silně nasákové a pískující podklady penetrujte **Základem hloubkovým LF 14**.

Zpracování:

Stěrku hotovou Durapid HS 80 nanášejte ručně špachtlí nebo zednickou lžicí a rovnoměrně roztáhněte po povrchu v maximální vrstvě 5 mm.

Při větších nerovnostech nanášejte ve více vrstvách. Dodržte dobu schnutí každé vrstvy cca 4 – 6 hodin.

Nezpracovávejte při teplotách prostředí i podkladu pod +5°C.

Dodatečné ošetření:

Před tapetováním nebo aplikací malířských nátěrů povrch lehce přebrouste smirkovým papírem a zbavte prachu. Stěrkované přebroušené plochy před nalepením tapety penetrujte lepidlem.

Pro perfektní systém

Penetrace silně nasákových podkladů: **Základ hloubkový LF 14**

Malování stěn v interiéru: **Murexin disperzní malířské nátěry**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytko zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

50210-00/01 Stěrka hotová Durapid HS 80, 01.01.2010, jda, str. 2