





Stěrka jemná Durapid XS 40

(Filz-Feinspachtel Durapid XS 40)



- ✓ jemná sádrová stěrka pro filcování/ gletování
- ✓ pro vrstvy 0 - 10 mm v jednom kroku
- ✓ přímo použitelná na beton
- ✓ pro efektivní stěrkování



Popis výrobku

Vysoce zušlechťená prášková stěrková hmota, resp. tenkovrstvá sádrová omítka pro ruční zpracování. Odpovídá třídě C6/20/2 dle ČSN EN 13279.

Po rozmíchání s vodou vytváří homogenní, lehce zpracovatelnou směs. V tloušťkách 2 – 40mm tuhne bez napětí a vzniku trhlin. Po cca 60 minutách lze plochu zahladit. Povrch není nutné brousit.

Použití

V interiéru pro jako tenkovrstvá omítka a stěrka pro ruční zpracování. Pro všechny vnitřní prostory s běžnou vlhkostí, včetně vlhkých prostor v rodinných domech a bytech, jako jsou kuchyně a koupelny.

V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé stavební minerální podklady, cihelné zdivo, beton, pórobeton, izolační desky, vápenné, sádrové a cementové omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky. Ideální pro přímou aplikaci na betonový podklad.

Doporučené tloušťky vrstvy:

0 – 2 mm jako stěrka

2 – 10 mm jako tenkovrstvá omítka

Balení a skladování

Balení:

20 kg papírový pytel

48 pytlů na paletě, tj. 960 kg

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba:	cca 0,8 kg/m ² /1mm
Zrnitost:	0 - 0,2 mm
Potřeba vody:	cca 0,8l/ kg (cca 16l/ pytel)
Pevnost v tlaku:	min. 2 N/mm ²
Přidržnost:	min. 1 N/mm ²
Sypná hmotnost:	cca 0,8 kg/l
Zpracovatelnost:	cca 40 minut
Teplota při zpracování:	min. +5°C

Jedná se o orientační hodnoty dosažené během testování za laboratorních podmínek. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou vlastnosti produktu v jednotlivých šaržích nepatrně lišit, což nemá vliv na funkčnost výrobku.

Zkoušeno podle

C6/20/2 podle ČSN EN 13279:2008

4B podle ČSN EN 13963:2006



Zpracování

Doporučené nářadí:

Pomaluběžné el. míchadlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, nerezové hladítko, špachtle. Nářadí po použití omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat platným normám a nařízením. Pískující a nasákové podklady penetrujte **Základem hloubkovým LF 14**.

Míchání:

Do vhodné čisté nádoby odměřte cca 16 l vody a vsypte obsah jednoho pytle. Po 1-3 minutovém odležení hmotu smíchejte el. míchadlem, popř. ručně, až do dosažení homogenní krémové konzistence bez hrudek. Poté je hmota připravena k použití (cca 40 minut).

Zpracování:

Jako stěrka:

V prvním kroku vyplňte hmotou hlubší prohlubně. Poté přestěrkujte celou plochu a zahladte. Při požadavku na vysokou kvalitu povrchu naneste ještě tenkou třetí vrstvu. Zpracovatelnost je cca 40 minut. Před nánosem další vrstvy je třeba nechat podkladní vrstvu vyschnout.

Jako tenkovrstvá omítka:

Stěrku Durapid XS 40 nanásejte ručně na podklad zbavený prachu pomocí nerezového hladítka, popř. lžice v tl. 2-10 mm a nahrubo srovnejte. Po cca 60 minutách plochu stáhněte (seřizněte) a po dalších cca 80 minutách zahladte. Při požadavku na vysokou kvalitu povrchu bezprostředně po stažení povrchu naneste další tenkou vrstvu čerstvého materiálu a zahladte.

Filcování/ gletování:

Po cca 60 minutách po natažení poslední vrstvy je možné povrch lehce navlhčit a zafilcovat, popř. zagletovat. Díky inovativní receptuře je možné tento krok v rámci cca 16 hodin zopakovat a srovnat případné defekty povrchu. Tím je možno ušetřit čas potřebný na rozmíchání a aplikaci další vrstvy, event. přebroušení plochy.

Úprava povrchu:

Před následnou povrchovou úpravou musí být stěrka dostatečně proschnutá a bez prachu.

Před aplikací nátěru povrch penetrujte vhodnou penetrací (viz TL příslušného nátěru).

V případě lepení keramických obkladů činí min. tloušťka vrstvy 2mm. Plochu nevyhlazujte, pouze ostře stáhněte latí, popř. zdrsňte mřížkovou škrabkou.

Důležité upozornění:

Poznámky k produktu:

- při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkost vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit

- produkt před zpracováním temperujte
- není dovoleno přimíchávat další složky/příměsy
- stupeň ředění/ míchání je třeba dodržovat
- po otevření spotřebujte obsah balení co nejdříve
- smíchané, již tuhnutí materiálu znovu nerozdělávejte s vodou ani nemíchejte s čerstvým materiálem
- lunkry a kavery v podkladu vyplňte před celoplošným nánosem stěrky.

Poznámky k prostředí:

- nepracovat při teplotě nižší než +5°C
- ideální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být v rozmezí +15°C až +25°C
- rel. vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%
- zvýšená rel. vlhkost vzduchu nebo nižší teplota prodlužují dobu schnutí, tuhnutí a tvrdnutí materiálu.
- snížená rel. vlhkost vzduchu nebo vyšší teplota zkracují dobu schnutí, tuhnutí a tvrdnutí materiálu.
- během schnutí a tuhnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním

Tipy:

- obecně před každou aplikací doporučujeme provést zkušební plochu
- dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy

Pro perfektní systém

Penetrace nasákových nebo pískujících podkladů: **Základ hloubkový LF 14**

50115-XS40/01 Stěrka stříkaná Durapid XS 40, 23.3.2016, mby, str. 2



Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.