




Stěrka podlahová expresní Murefix MF 4

(Murefix MF 4)



- ✓ vyrovnání podkladu v nejkratším čase
- ✓ nesmršťuje, nevytváří trhlinky
- ✓ zpracování bez penetrace
- ✓ velmi vysoká pevnost



Popis výrobku

Rychletuhnoucí speciální vyrovnávací a opravná hmota, prášková, vysoce zušlechtěná, snadno uhladitelná, pevná, tuhnoucí hydraulicky bez vzniku napětí. Možná aplikace i bez penetrace, výrobek s velmi nízkým obsahem emisí – EC1. Požární odolnost A1 fl.

Použití

V interiéru k vyrovnání nejrůznějších podkladů na stěnách i podlahách, k vyplnění děr a prohlubní v cementových i anhydritových potěrech, betonových plochách a ke stěrkování dřevotřískových podkladů, keramických dlažeb a obkladů. Pro vyrovnání plošně menších nerovností starších i nových nivelačních stěrek. Při stěrkování plochy pro vrstvy od 0 do 4 mm. Hmota je vhodná na podlahové vytápění i pro zatížení kolečkovým nábytkem.

Balení a skladování

Balení:

6 kg plastový kbelík 85 kbelíků / 510 kg na paletě
(2 plastové sáčky po 3 kg)

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² a 1mm
Potřeba vody:	cca 0,85 l / 3 kg cca 0,28 l / kg
Doba zpracování:	cca 5 minut
Max. vrstva:	4 mm
Pochozí po:	cca 20 – 30 minutách
Další lepení po:	cca 30 – 45 minutách
Optimální teplota zpracování:	+16°C až +22 °C

Zkoušeno podle

EN 13813, klasifikace C35 / F10
požární odolnost A1 fl
minimální obsah emisí EC1

61005-00/01 Stěrka podlahová expresní Murefix MF 4, 25.03.2008, jda, str. 1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, hladítko, špachtle. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé minerální stavební podklady.

Nevhodné použití:

Na plasty.

Příprava podkladu:

Očištěný podklad zbavený prachu penetrujte vhodnou penetrací, pokud podklad odpovídá požadavkům ČSN 74 4505 penetrace není nutná.

Pokud budete penetrovat, pak postupujte takto:

Savé podklady: **Základ hloubkový D7**

Nesavé podklady: **Základ Supergrund D4**

Anhydritové potěry: **Základ hloubkový D7**

Míchání:

Nízkootáčkovým elektrickým mísidlem míchejte v čisté míchací nádobě prášek s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek.

Mísící poměr:

cca 0,85 litru vody na 3 kg Murefixu MF 4, odpovídá cca 0,28 l / kg

Pro perfektní systém

Základ Supergrund D4

Základ hloubkový D7

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezevýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

61005-00/01 Stěrka podlahová expresní Murefix MF 4, 25.03.2008, jda, str. 2

Zpracování:

Čerstvou stěrkovou hmotu nanášejte pokud možno v jednom pracovním kroku v požadované vrstvě (max. 4 mm) rovnoměrně na plochu a uhladte. Při aplikaci více vrstev nanášejte další vrstvu ihned po dosažení pochůznosti vrstvy předcházející. Připravte si jen takové množství stěrky, které jste schopni nanést a uhladit ještě v době zpracovatelnosti materiálu, to je cca do 5 minut. Pro vyrovnání ve větších tloušťkách vrstvy použijte jiné vyrovnávací nebo samonivelační materiály Murexin.

Další postup prací (lepení všech druhů podlahovin) je možný již po cca 45 minutách.

Následné ošetření:

Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému vysychání směsi.

Nářadí po upotřebení očistěte vodou.