

Stěrka stříkaná Durapid XL 90

(Spritzspachtel Durapid XL 90)



- ✓ pro vrstvy do 5 mm v jednom kroku
- ✓ připravena k nástřiku
- ✓ čistě bílá
- ✓ optimální přídržnost k podkladu



Popis výrobku

Bílá pastovitá organická stěrková hmota připravená k okamžité aplikaci stříkáním, bez obsahu emisí a rozpouštědel, s výbornou plnivostí. Velmi vhodná zejména pro použití na velké plochy s nerovným hrubým povrchem. I při vrstvě 5 mm zůstává difúzně otevřená a dá se snadno vyhladit tak, že vytváří ideální podklad pod tapety a vnitřní malby.

Použití

V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé stavební minerální podklady, cihelné zdivo, beton, pórobeton, izolační desky, vápenné, sádrové a cementové omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky.

Balení a skladování

Balení:

25 kg plastový pytel 40 pytlů na paletě, tj. 1000 kg
25 kg plastový kbelík 24 kbelíků na paletě, tj. 600 kg

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba:	cca 1,75 kg/m ² a 1 mm vrstvy
Pojivo:	polymerová disperze
Rozpouštědlo:	voda
Barva:	bílá
Hořlavost:	nehořlavý materiál
Schnutí:	cca 24 hod.
Max. vrstva v jednom kroku:	5 mm
pH hodnota:	cca 8,7
Velikost zrna:	max. 0,4 mm
Objemová hmotnost:	cca 1,75 kg/l

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Stříkácí zařízení, např.:

THAB 67

HEMO A22

HEMO 10/Elmygann

Wagner HC 55 Graco Texspray

Průměr trysky 0,035 – 0,043''.

Plochá stěrka.

Nářadí po použití omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Pískující a nasákové podklady penetrujte **Základem hloubkovým LF 14**.

Zpracování:

Stěrku stříkanou Durapid XL 90 nanášejte nástřikem na připravený podklad zbavený prachu v maximální vrstvě 5 mm v jednom pracovním kroku. Uhladte plochu špachtlí. V závislosti na charakteru podkladu jsou obvyklé 1 – 2 nánosy. Po zaschnutí je možné povrch lehce přebrousit nebo nanášení v případě potřeby opakovat. Nezpracovávejte při teplotách prostředí i podkladu pod +5°C.

Pro perfektní systém

Penetrace nasákových nebo pískujících podkladů: **Základ hloubkový LF 14**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

50220-00/01 Stěrka stříkaná Durapid XL 90, 01.01.2012, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz