

Stěrka stříkaná Gullspack S 70

(Spritzspachtel Gullspack S 70)

- ✓ výborná kryvost
- ✓ připravená k nástřiku
- ✓ čistě bílá
- ✓ optimální přídržnost k podkladu



Popis výrobku

Bílá pastovitá stěrková hmota připravená k okamžité strojní aplikaci, zušlechťená polymery, lehce čerpatelná a stříkatelná, na bázi standardních dolomitických vápenců.

Použití

V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé stavební minerální podklady, surové zdivo, beton, pórobeton, izolační desky, vápenné, sádrové a cementové omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky. Bílý dolomitický mramor nejvyšší kvality zajišťuje výbornou plnicí schopnost a vysokou bělost povrchu.

Balení a skladování

Balení:

25 kg plastový pytel = cca 15 litrů 40 pytlů na paletě
25 kg plastový kbelík 24 kbelíků na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy
při celoplošném stěrkování
cca 0,5 – 1,0 kg/m²
při strukturování omítky

Pojivo: polymerová disperze
Rozpouštědlo: voda
Plnivo: bílý mramor
Maximální zrno: 0,2 mm
Objemová hmotnost: 1,8 kg / litr
pH hodnota: cca 8 – 8,5
Barva: bílá
Hořlavost: nehořlavý materiál
Schnutí: cca 24 hod.
Max. vrstva v jednom kroku: 2 – 3 mm

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Stříkácí zařízení, např.:

THAB 67

HEMO A22

HEMO 10/Elmygann

Wagner HC 55 Graco Texspray

Průměr trysky 0,031 – 0,043''.

Plochá stěrka.

Nářadí po použití omyjte vodou.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Pískující a nasávkavé podklady penetrujte **Základem hloubkovým LF 14**.

Zpracování:

Stěrku stříkanou Gullspack S 70 nanášejte nástřikem na připravený podklad zbavený prachu v maximální vrstvě 3 mm v jednom pracovním kroku. Uhladte plochu špachtlí. V závislosti na charakteru podkladu a požadované tloušťce vrstvy jsou obvyklé 1 – 2 nánosy. Po zaschnutí je možné povrch lehce přebrousit nebo nanášení v případě potřeby opakovat. Nezpracovávejte při teplotách prostředí i podkladu pod +5°C.

Pro perfektní systém

Penetrace nasávkavých nebo pískujících podkladů: **Základ hloubkový LF 14**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

50200-00/01 Stěrka stříkaná Gullspack S 70, 01.01.2010, jda, str. 2