




Těsnicí folie 2 KS (Flüssigfolie 2 KS)

- ✓ rychletuhnoucí
- ✓ možnost obkládání již po 3 hodinách
- ✓ interiér i exteriér
- ✓ vysoce elastická



Popis výrobku

Dvousložková rychletuhnoucí hydroizolační stěrková hmota k bezesparému a bezešvému utěsnění všech minerálních podkladů pod obklady a dlažbami. Trvale pružná i při teplotách pod bodem mrazu. Zkoušena podle ČSN EN 14891.

Použití

V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému utěsnění konstrukcí pod keramickými obklady a dlažbami proti netlakové vodě na stěnách i podlahách, ve sprchách, na terasách a balkonech, na fasádách a ve vlhkých průmyslových provozech.

Balení a skladování

Balení:

12 kg sada
50 kg sada

24 sad / 288 kg na paletě
12 sad / 600 kg na paletě

Skladování:

V suchu v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² a 1 mm
Možno obkládat:	po cca 3 hodinách
Plná zátěž:	po cca 3 dnech
Tloušťka vrstvy při nanášení ve 2 krocích:	min. 2,0 mm max. 4,0 mm
Doba zpracování:	cca 60 minut
Doba schnutí 1. vrstvy:	cca 90 minut
Teplota zpracování:	> +5°C
Mísící poměr A : B:	1 : 1

Zkoušeno podle

ÖNORM 22207 W1 – W4
ČSN EN 14891- klasifikace CM O2P



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zubová stěrka (6 mm).

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrzků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na beton, pórobeton, plynobeton, omítky na cementové bázi, sádrové materiály, dřevo, kov, desky z tvrzené pěny, polyester, keramické obklady a dlažby.

Nevhodné použití:

Na tlakovou vodu – bazény, nádrže.

Doporučujeme **Těsnicí folii DF 2K**.

Příprava podkladu:

Ověřte vyvrálost podkladu, nerovné nebo nekvalitní podklady odpovídajícím způsobem zpevněte, vyrovnajte a ošetřete vhodnou penetrací.

Míchání:

Materiál smíchejte v předepsaném poměru obou složek (prášek : kapalina = 1 : 1), můžete použít celé, přesně nadávkované balení. Míchejte v čisté míchací nádobě nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek.

Zpracování:

Namíchanou hmotu nanášejte zubovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě na podklad. Opačnou stranou hladítka povrch lehce uhladte. Celková vrstva musí být celistvá a její tloušťka by neměla být menší než 2 mm, nanášejte vždy ve dvou krocích.

Do styků stěna x stěna resp. stěna x podlaha zapracujte **Murexin Těsnicí pásku DB 70**, k utěsnění prostupů potrubí a vpustí použijte **Murexin Těsnění Gully** nebo **Těsnicí manžetu DZ 35** nebo **DZ 70**.

Nářadí po použití omyjte vodou.

Lepení obkladu nebo dlažby je možné po cca 3 hodinách.

Pro perfektní systém

Penetrace: **Základ hloubkový LF 1** na savé podklady, **Základ Supergrund D4** na nesavé podklady

Vyrovnání podkladu: **Malta vyrovnávací AM 20, AM 50** nebo **Nivelační hmota podlahová FSM 20**

Systémové komponenty: **Těsnicí pásku DB 70, Těsnění Gully, Těsnicí manžeta DZ 35** nebo **DZ 70**

Lepení: **Murexin lepicí malty**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

40040-00/01 Těsnicí folie 2 KS, 24.2.2015, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz