



# Těsnicí manžeta DZ 35 a DZ 70

(Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70)



- ✓ trvale elastická
- ✓ odolná stárnutí
- ✓ hydrofobní
- ✓ velmi pružná membrána



## Popis výrobku

Elastická těsnicí podložka oboustranně kaširovaná s vysoce elastickou pružnou střední částí, membránou, která umožňuje utěsnit potrubní prostupy různého průměru. Materiál je oboustranně vodoodpudivý, vodonepropustný, trvanlivý, odolný zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům.

## Použití

V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému utěsnění trubních prostupů, vpustí a výtoků vody, je systémovou součástí Murexin hydroizolační stěrek. Vhodné i pro použití v bazénech.

## Balení a skladování

### Balení:

25 ks v kartonu

1000 ks na paletě

### Skladování:

V suchu a chladu.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

	<b>DZ 35</b>	<b>DZ 70</b>
Hmotnost:	20 g / ks	60 g / ks
Tloušťka:	0,6 mm	0,6 mm
Vnější průměr:	100 mm	150 mm
Průměr membrány:	35 mm	70 mm
Barva:	žlutá	žlutá
Teplotní odolnost:	do +90°C	do +90°C
Pevnost v průtlaku:	> 1,5 bar	> 1,5 bar
Mezní protažení:	cca 700 %	cca 700 %
Max. síla v tahu:	115 N/15 mm	115 N/15 mm

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

### Zpracování:

Těsnící manžetu **DZ 35** nebo **DZ 70** vkládejte do čerstvé hydroizolační folie. Lehce zatlačte do vlhkého lože folie a pomocí špachtle přepracujte okrajové zóny manžety další vrstvou hydroizolační stěrky.

Vždy dbejte na rovinnost podkladu.

## Pro perfektní systém

Těsnící páska **DB 70**

Těsnící folie tekutá **1 KS**

Těsnící folie **2 KS**

Těsnící folie Profi **PD 1K**

Těsnící folie **DF 2K**

Těsnící folie Rapid **1K**

Těsnící folie Hydro Basic **2K**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**40065-00/01 Těsnící manžeta DZ 35 a DZ 70, 13.09.2010, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz