




# Tmel na dřevo – pojivo LV 15 (Holzkittlösung LV 15)

- ✓ rychleschnoucí
- ✓ pod všechny laky i laky na vodní bázi
- ✓ velmi vydatný
- ✓ snadno brousitelný



## Popis výrobku

Rychleschnoucí dobře brousitelné bezbarvé pojivo pro tmel na dřevo na bázi nitrocelulózy. Způsobuje žádoucí zvýraznění kresby dřeva, vyznačuje se vysokou vydatností a výbornou plnicí schopností. Rozpouštědlový **Tmel na dřevo – pojivo LV 15** je bezproblémů přetíratelný také parketovými laky na vodní bázi.

## Použití

V interiéru k přípravě tmele na dřevo (smícháním z čistým brusným prachem) pro vyplnění a stěrkování trhlin, spár a prohlubní do 2 mm v parketách a ostatních dřevěných podlahových krytinách. Velmi vhodný zejména ke tmelení starších dřevěných podlah při renovacích. Nevhodné použití na prkenné podlahy a dřevěnou dlažbu.

## Balení a skladování

### Balení:

10 l plastový kanistr      40 kanistrů / 400 l na paletě

### Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	1 l na cca 7 m <sup>2</sup>
Doba schnutí:	cca 10 – 20 minut
Přepřacovatelný po:	cca 60 minutách
Teplota zpracování:	min. +15°C

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Nerezová stěrka.

### Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy.

Nevhodné použití: dřevěná dlažba, prkenné podlahy.

### Příprava podkladu:

Plocha musí být před tmelením přebroušena obvyklými postupy, před nanášením tmele pak zrnitostí ~ 80.

### Zpracování:

Nádobu před použitím důkladně protřepte. Roztok smíchejte s čistým dřevěným práškem (pokud možno ze stejného dřeva jako je tmelená podlahová krytina) bez obsahu vosku a jiných příměsí. Namíchejte kašovitou hmotu, která se dobře roztírá špachtlí. Nepoužívejte příliš hustou hmotu, aby došlo k vyplnění spár v celé jejich výšce. Namíchaný tmel nanášejte nerezovou stěrkou na podklad.

Po vyschnutí (již po cca 30 - 45 min.) podlahu jemně přebruste.

## Pro perfektní systém

### Základ univerzální LV 45

Murexin všechny laky na parkety

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68050-00/01 Tmel na dřevo – pojivo LV 15, 10.01.2009, jda, str. 2**