




Základ Supergrund D4 Rapid

(Supergrund D4 Rapid)



- ✓ mnohostranné použití
- ✓ rychleschnoucí
- ✓ prakticky bez emisí
- ✓ odolný vlhkosti



Popis výrobku

Bezrozpouštědlový rychleschnoucí jednosložkový žlutý adhezivní můstek na bázi speciální vodě odolné disperze, plněný křemičitým pískem, připravený k okamžitému použití. Po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch. Vhodný na podklady s podlahovým vytápěním.

Použití

V interiéru i exteriéru, jako adhezivní můstek na stěny i podlahy. K přípravě nesavých a také dřevěných podkladů použijte materiál neředěný, u savých podkladů ředěný max. 20% vody pro lepší průnik do podkladu. Speciálně vhodný před aplikací minerálních lepicích, hydroizolačních a nivelačních hmot a také jako rychlý adhezivní můstek při lepení obkladu na obklad.

Balení a skladování

Balení:

1 kg plastová dóza	10 ks v kartonu / 320 kg na paletě
5 kg plastový kbelík	85 kbelíků / 425 kg na paletě
10 kg plastový kbelík	36 kbelíků / 360 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	0,10 – 0,15 kg / m ²
Optimální teplota zpracování:	+15°C až +25°C
Barva:	žlutá
Doba schnutí:	cca 30 minut (nesavý podklad) cca 1 – 2 hodiny (savý podklad)
Doba schnutí na podkladech citlivých na vlhkost (anhydrit) :	cca 6 - 8 hodin

Zkoušeno podle

Minimální obsah emisí: EC1
ÖNORM B 3407: W1 – W2

Uvedené údaje vycházejí z průměrných hodnot výsledků zkoušek, které byly prováděny v běžných laboratorních podmínkách. K výrobě jsou používány přírodní suroviny, proto je možné, že se mohou některé hodnoty u jednotlivých výrobních šarží nepatrně lišit, což však nemá žádný vliv na konečné užité vlastnosti výrobku.



Zpracování

Doporučené nářadí:

Malířská štětka, pěnový váleček, štětec.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na staré glazované obklady, klinkery, teraco, umělý kámen, bedněný hlazený beton (přebruste), na pevně držící zbytky lepidel a nivelačních hmot, na pevně držící podlahoviny z PVC (přebruste), dřevotřísku, dřevo, cementové i anhydritové potěry a na litý asfaltový potěr. I ve vlhkém prostředí pod obklady, však v součinnosti s Murexin hydroizolačními hmotami.

Míchání:

Před zpracováním výrobek v balení promíchejte.

Zpracování:

Základ Supergrund D4 Rapid nanášejte vhodným nářadím neředěný rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží. Při aplikaci na nasávkavé podklady (většinou cementový nebo anhydritový potěr) zředte max. 20% vody. Nanášení dalších materiálů je možné až po zaschnutí **Základu Supergrund D4 Rapid**, tedy u nesavých podkladů po cca 30 – 45 minutách, u cementem pojených nasávkavých podkladů po cca 1 – 2 hodinách, na anhydritu po cca 6 – 8 hodinách, vždy v závislosti na klimatických podmínkách. Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém stavu materiálu, nářadí po použití omyjte vodou.

Pro perfektní systém

Murexin lité vodotěsné výrobky

Murexin vyrovnávací a opravné hmoty

Murexin nivelační hmoty

Murexin lepicí malty

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

40007-00/01 Základ Supergrund D4 Rapid, 8.1.2015, jda, str. 2

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz