




# Základ univerzální LV 45

(Universalgrundierung LV 45)

- ✓ pod všechny rozpouštědlové i vodní laky
- ✓ vhodný pro podlahy z exotických dřevin
- ✓ rychleschnoucí
- ✓ intenzivně zvýrazňuje kresbu dřeva



## Popis výrobku

Základní lak na bázi roztoku vysoce hodnotných polymerů s vysokou vydatností a jednoduchým zpracováním, k nanášení válečkem nebo nerezovou stěrkou. Intenzivně zvýrazňuje kresbu dřeva. Vyznačuje se hloubkovým průnikem s uzavřením porů ošetřovaného dřeva, tak vytváří výborný podklad pro následné přepracování všemi laky Murexin.

## Použití

V interiéru jako základní nátěr pod rozpouštědlové parketové laky a také pod laky na vodní bázi, na všechny běžné dřevěné podlahové krytiny, zejména vhodný na exotická dřeva.

## Balení a skladování

### Balení:

10 l plastový kanystr                      42 kanystrů / 420 l na paletě  
5 l plastový kanystr                        96 kanystrů / 480 l na paletě

### Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Spotřeba:   | 1 l na cca 10 – 12 m <sup>2</sup> |
| Doba schnutí (váleček):                                 | cca 1 hodina                      |
| Doba schnutí (stěrka):                                  | cca 10 – 15 minut                 |
| Přepracovatelný po:                                     | cca 1 hodině                      |
| při následné aplikaci laků na vodní bázi po cca 12 hod. |                                   |
| Teplota zpracování:                                     | min. +15°C                        |

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Váleček, štětec, nerezová stěrka.

### Podklad:

Musí být zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Vhodné použití na všechny jemně broušené dřevěné podlahy.

### Příprava podkladu:

Vytmelenou plochu jemně přebruste (zrnitost 100/120) a zbavte prachu.

### Zpracování:

Nádobu před použitím důkladně protřepte. Nanášejte na plochu v rovnoměrné vrstvě buď dvakrát do kříže nerezovou špachtlí nebo jedenkrát válečkem.

Snažte se vyvarovat zbytečnému překrývání nátěru. U citlivých dřev jako jsou buk, jasan, javor nebo třešeň může dojít při nanášení stěrkou ke vzniku tmavších míst – stínů. Proto v těchto případech použijte pouze způsob nanášení válečkem. Po odpovídajícím vyschnutí (cca 1 – 2 hodiny, dle klimatu prostředí) nanášejte vrchní lak, zpravidla není mezi základem a první vrstvou nutný mezibrus. Pro dokonalý vzhled lakované podlahy doporučujeme provádět mezibrus (jemné broušení mřížkou) vždy až před poslední vrstvou vrchního laku.

## Pro perfektní systém

**Tmel na dřevo – pojivo LV 15**

**Murexin laky na parkety**

**Lakovací válec LM**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68055-00/01 Základ univerzální LV 45, 10.01.2009, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)